

AcrylFassadenfarbe

მქრქალი, წყალში ხსნადი, ატმოსფერული მოვლენებისადმი მედეგი საღებავი, ფასადების მინერალური ზედაპირებისათვის.



პროდუქტის აღწერა

გამოყენების სფეროები

თვისებები

თეთრი და ფერადი ატმოსფერული მოვლენებისადმი მედეგი საღებავი ფასადების მინერალურ ზედაპირების შესაღებად.

- ეკოლოგიურად სუფთა
- წყალში ხსნადი
- მარტივი მოხმარებისთვის
- ატმოსფერული მოვლენებისადმი მედეგი
- წყალგამტარიანობა (კლასი1 DIN EN 1062-ის თანახმად)
- მაღალი ორთქლდიფუზიურობა (გამტარიანობა) (კლასი1 DIN EN 1062-ის თანახმად)
- კარგი დაფარვისუნარიანობა (კლასი 3 DIN EN 13300-ის თანახმად, 7 მ2/ლ)

მასალის შემკვრელი

შეფუთვა ბაზა 1

დისპერსია აკრილის ფისის ბაზაზე

ფერი ბაზა 1

2,5 ლ, 10 ლ

თეთრი

Caparol AcrylFassadenfarbe შეფერადება ხდება მანქანურად ColorExpress-ის სისტემის თითქმის ყველა ღია ტონში. ასევე შესაძლებელია ხელით, ჩვეულებრივი დისპერსიული საღებავებით (მაგალითად CaparolColor), ან ჰიგმენტური კონცენტრატებით. დამოუკიდებელი შეფერადებისას, ფერთა ტონების სხვაობის აცდენის თავიდან ასაცილებლად, აუცილებელია აურიოთ საღებავის მთლიანი რაოდენობა.

სიპრიალის ხარისხი

მქრქალი

შენახვის პირობები

შეინახეთ გრილ პირობებში, მოარიდეთ ყინვას და მზის პირდაპირ სხივებს. შენახვის ვადა ორიგინალურ შეფუთვაში - მინიმუმ 24 თვე.

ტექნიკური პარამეტრები

სიმკვრივე: დაახლოებით 1.55 გ/სმ3.

გამოყენების
სფეროების განსაზღვრა,
ტექნიკური ინფორმაცია №
606 -ის მიხედვით.

ინტერიერი 1	ინტერიერი 2	ინტერიერი 3	ექსტერიერი 1	ექსტერიერი 2
-	-	-	+	+
(-) არ არის მასაფერისი / (○) შეზღუდულად მასაფერისი / (+) მასაფერისი				



გამოყენება

შესაფერისი ზედაპირები

ცემენტი, კირ-ცემენტი, ცემენტის ბათქაშები, ბეტონი, აგური და სილიკატური აგური.

ზედაპირის მომზადება

მთლიანად მოაცილეთ ხავსი, წყალმცენარეები, ჩამოფშვნილი და დაბინძურებული ადგილები განმინდეთ წყლის მაღალი წაქვლის მეშვეობით ან მშრალი მექანიკური წმენდით. გასუფთავების შემდეგ ზედაპირი უნდა იყოს მყარი, სუფთა, ადჰეზიის დამაბრკოლებელი ნივთიერებებისგან თავისუფალი და მზიდი უნარის მქონე.

ცემენტის P II და P III ხსნადი ჯგუფების ბათქაშები:

ახალი ბათქაშები დატოვეთ დაუმუშავებლად, როგორც წესი 2-4 კვირის მანძილზე, ამინდის პირობებიდან გამომდინარე. შებათქაშებული ადგილები კარგად უნდა გაშრეს და გამაგრდეს. უხეშფოროვანი, შემწოვი ზედაპირის მქონე ბათქაშები მსუბუქი ქვიშანაყარით აუცილებელია დაიგრუნტოს CapaSol LF-ით. ძლიერ ცარცვადი ბათქაშები დაიგრუნტოს მასალით - Dupa-grund-ი.

ბეტონი:

დაბინძურებული ზედაპირები უნდა გასუფთავდეს მექანიკურად, ან წყლის ჭავლის გამოყენებით, შესაბამისი ნორმების დაცვით. სუსტად შემწოვი და გლუვი ზედაპირები უნდა დაიგრუნტოს Capagrund Universal-ით, შემწოვ ზედაპირებზე გამოიყენეთ CapaSol LF, ხოლო ცარცვად ზედაპირებზე Dupa-grund-ი.

დისპერსიული საღებავების მზიდი ზედაპირები:

ძველი დანაფარების დაბინძურებული და ცარცვადი ადგილები გაიწმინდოს წყლის ჭავლით სათანადო წესების დაცვით და დაიგრუნტოს Capagrund ან Capagrund Universal-ით. წინასწარი ფენა დაედოს Caparol AcrylFassadenfarbe - მაქსიმუმ 10% წყალთან გაზავებული, ან Capagrund-ი. ხელით, ან სხვა შესაბამისი მეთოდით განმენდისას სასურველია დაიგრუნტოს Dupa-grund-ით.

არამზიდი მინერალური დანაფარები:

მთლიანად მოცილდეს ჭაგრისით, ზუმფარის ქაღალდით, ან წყლის ჭავლით, შესაბამისი წესების დაცვით. სველი მეთოდით განმენდის შემთხვევაში ზედაპირი კარგად უნდა გაშრეს შემდგომი დამუშავებისათვის. იგრუნტება Dupa-grund-ით.

მარილის ნალექის მქონე ზედაპირები:

მარილი მოიწმინდოს მშრალი ჭაგრისით. დაიგრუნტოს Dupa-grund-ით. ასეთი ზედაპირების შემთხვევაში არსებობს მარილების გამოტანის განმეორებითი შანსი, ამიტომ, დანაფარის ხანგრძლივი სიმტკიცის გარანტიას ჩვენ ვერ ვიძლევი.

დატანის მეთოდები

ფუნჯით, გორგოლაჭით, ან უჰაერო მიფრქვევის მეთოდით.

შრობის აგებულება

გრუნტით დაფარვა:

CapaSol RapidGrund, OptiSilan TiefGrund, PutzGrund 610, Sylitol Konzentrat 111.

შუალედური დაფარვა:

Caparol AcrylFassadenfarbe, გახსნილი მაქსიმუმ 10% წყალში.

დამასრულებელი დაფარვა:

Caparol AcrylFassadenfarbe, გახსნილი მაქსიმუმ 5% წყალში.

ხარჯი

დაახლოებით 150 მლ/მ² ერთ ფენაზე - გლუვი ზედაპირისათვის. ფაქტურული ზედაპირის შემთხვევაში მოსალოდნელია ხარჯის ზრდა. ზუსტი ხარჯი განისაზღვრება

გამოყენების პირობები

მინიმალური ტემპერატურა გამოყენებისა და შრობის პროცესში:

ჰაერისა და ზედაპირის ტემპერატურა არანაკლებ +5 C-სა.

შრობის დრო

ჰაერის +20° ტემპერატურისა და 65%-იანი ტენიანობის პირობებში, ზედაპირი შემდგომი სამუშაოებისათვის მზადაა 4-6 საათში. ზედაპირი სრულად მშრალია და მზადაა დატვირთვისთვის 3 დღეში. შედარებით დაბალი ტემპერატურისა და მაღალი ტენიანობის შემთხვევაში შრობის დრო იზრდება.

სამუშაოებისათვის მზადაა 4-6 საათში. ზედაპირი სრულად მშრალია და მზადაა დატვირთვისთვის 3 დღეში. შედარებით დაბალი ტემპერატურისა და მაღალი ტენიანობის შემთხვევაში შრობის დრო იზრდება.

შენიშვნა	იმისათვის, რომ დამუშავებულ ზედაპირზე ცალკეული ნაწილების გადაბმის საზღვარი არ დარჩეს შესამჩნევად, პროდუქტის დატანა უნდა მოხდეს ერთი მოსმით, „სველი - სველზე“ პრინციპით. მასალა გამოუსადეგარია წყლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პორიზონტალური ზედაპირებისათვის.
მითითებები	
ყურადღება	მოარიდეთ ბავშვებს! თვალში მოხვედრისას სასწრაფოდ მოიბანეთ წყლით. არ შეისუნთქოთ მიფრქვევისას წარმოქმნილი „ღრუბელი“. არ დაუშვათ პროდუქტის მოხვედრა კანალიზაციაში/გამდინარე წყლებში და ნიადაგში. დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ მონაცემთა უსაფრთხოების ფურცელი.
უტილიზაცია	მეორადი გადამუშავებისათვის ჩააბარეთ მხოლოდ ცარიელი შეფუთვა. საღებავის ნარჩენი თხევადი მასა შესაძლებელია უტილიზირებულ იქნას, როგორც წყალდისპერსიული საღებავის ნარჩენი. გამხმარი საღებავი კი, როგორც სამშენებლო ან საყოფაცხოვრებო ნაგავი.
VOC აქროლადი ორგანული შენაერთების ზღვრული კონცენტრაცია ევროკავშირის სტანდარტის შესაბამისად	პროდუქტის კატეგორია (Kat. A/a): 40 გ/ლ (2010). ეს პროდუქტი შეიცავს მაქსიმუმ 15 გ/ლ აქროლადი ორგანულ ნივთიერებებს (VOC).
შემადგენლობა	აკრილის ფისის დისპერსია, პიგმენტები, მინერალური შემავსებლები, წყალი, ადიტივები, კონსერვანტები.
ტექნიკური კონსულტაცია	მოცემული ტექნიკური ინფორმაციის ფარგლებში შეუძლებელია მოცემული იქნას რჩევა პრაქტიკაში არსებული ყველა ზედაპირის და მათი დამუშავების შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუკი დასამუშავებელი ზედაპირი არ არის შესული ამ ინფორმაციაში, კონსულტაციისათვის მიმართეთ კაპაროლის ოფისს, ან ადგილს, სადაც მოხდა პროდუქტის შეძენა. კომპანია კაპაროლი სიამოვნებით გაგიწევთ კონსულტაციას კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით. შპს კაპაროლ ჯორჯია აღ. ქართველიშვილის ქ. N8 0198 თბილისი საქართველო office@caparol.ge www.caparol.ge