

CapaDIN

ნაცადი ხარისხი!
მქრქალი საღებავი - შიდა სამუშაოებისთვის

მასალის აღწერა

გამოყენების სფეროები	გამოიყენება შიდა კედლების და ჭერის შესაღებად შენობებში. მოხმარებაში სიმარტივისა და დიდი ზედაპირების დაფარვის შესაძლებლობის გამო ხელსაყრელია მსხვილი ობიექტებისათვის.
თვისებები	■ ამცირებს ემისიას (გარეჟევას), არ შეიცავს გამხსნელებს, სუსტი სუნის მქონე ■ წყალდისპერსიული და ეკოლოგიურად სუფთა ■ დიფუზიურობის უნარით ■ სიდიდით $sd < 0,1$ მ. ■ დასამუშავებლად მარტივი
საღებავის ბაზა	სინთეტური ნივთიერებების დისპერსია DIN 55945-ის მიხედვით
შეფუთვა	2,5 ლ. 5 ლ. 10 ლ. 15 ლ.
ფერი	თეთრი შეფერადება შესაძლებელია დამოუკიდებლად CaparolColor Vollton- und Abtönfarben, ან Ava – Amphibolin Vollton und Abtönfarben-ის კოლერებით. რეკომენდირებულია საღებავის მთლიანი მასის კარგად შერევა, რათა თავიდან ავიცილოთ განსხვავება ტონში. ერთი ტონალობის 100 ლ. -ზე მეტი რაოდენობის პროდუქტის მოთხოვნის შემთხვევაში, შეფერადება შესაძლებელია ქარხნული წესით.
სიპრიალის ხარისხი	ღრმად მქრქალი (DIN EN 13 300-ის მიხედვით)
შენახვის პირობები	შეინახეთ გრილ, ყინვისგან დაცულ ადგილას. შენახვის მინიმალური ვადა გაუხსნელ ორიგინალ შეფუთვაში 24 თვე.
ტექნიკური პარამეტრები	მახასიათებლები DIN EN 13 300-ის მიხედვით: ■ სველი მოხეხვის მე -3 კლასი, მორეცხვისადმი მედეგი DIN 53778-ის მიხედვით ■ კონტრასტი: დაფარვის მე 2 კლასი , მაჩვენებელი: 6 კვ / მ და 160 მლ / მ 2 ■ მაქსიმალური ნაწილაკების ზომა: 100 მიკრონი ■ სიმკვრივე: დაახლოებით 1.6 გ / სმ 3



გამოყენება

შესაფერისი ზედაპირები

ზედაპირის მომზადება

ზედაპირი უნდა იყოს მშრალი, სუფთა და თავისუფალი ადჰეზიური ნივთიერებებისაგან.

PII და PIII-ის ჯგუფის ცემენტის ხსნარის ბათქაშები:

მყარი, კარგად შემწოვი ბათქაშები შეღებულ წინასწარი დამუშავების გარეშე. ფოროვანი, შემწოვი და ქვიშანაყარი ბათქაშები დაგრუნტეთ OptiSilan TiefGrund-ით ან RapidGrund-ით.

PIV ჯგუფის ცემენტის ხსნარების თაბაშირი და მზა ბათქაშები:

დაიგრუნტოს Caparol-Haftgrund-ით. თაბაშირის ბათქაშები არათანაბარი ზედაპირით გაშლილეთ, განმინდეთ მტკრისგან და დაგრუნტეთ Caparol-Tiefgrund TB-ით.

სამშენებლო თაბაშირის ფილები:

შემწოვი ზედაპირის მქონე ფილები დაგრუნტეთ OptiSilan TiefGrund-ით ან Caparol Tiefgrund TB-ით. გლუვი, მკვრივი ზედაპირების დასაგრუნტად გამოიყენეთ ადჰეზიის გამაძლიერებელი Caparol Haftgrund-ი.

მუყაო-თაბაშირის ფილები:

შერჩენილი ფილები გაშლილეთ.

რბილი და გაშლილ ფილები გაამყარეთ Caparol Tiefgrund TB-ით. დაგრუნტეთ Caparol Haftgrund-ით ან OptiSilan TiefGrund-ით. ფილები, რომლებიც შეიცავს წყალში ხსნად, შემაფერადებელ ნივთიერებებს, დაგრუნტეთ AquaSperrgrund-ით.

ბეტონი:

მოაცილეთ ცარცვადი, ქვიშიანი ნაწილები.

ფოროვანი ბეტონი:

დაგრუნტეთ Capaplex 1:3 წილ წყალთან.

აგურის სილიკატური აგურის წყობა:

შეღებულ წინასწარი მომზადების გარეშე.

მზიდი დანაფარები:

მქრქალი, სუსტად შემწოვი ზედაპირები შეღებულ დაუმუშავებლად. პრიალა და ლაქით დაფარული ზედაპირები გაშლილეთ და დაფარეთ Caparol Haftgrund-ით.

არამზიდი დანაფარები:

ხელოვნური ფისის, ლაქის, დისპერსიული საღებავების დანაფარები მთლიანად მოაშორეთ. სუსტად შემწოვი, გლუვი ზედაპირები დაგრუნტეთ Caparol Haftgrund-ით. უხეშად ფოროვანი, ცარცვადი, შემწოვი ზედაპირები დაგრუნტეთ OptiSilan TiefGrund -ით. მინერალური საღებავების გამოუსადეგარი დანაფარები მექანიკურად მოაცილეთ და განმინდეთ მტკრისგან. დაგრუნტეთ Caparol -Tiefgrund TB-ით.

დანაფარები წებოვანი საღებავით:

საფუძვლიანად ჩამორეცხეთ. დაგრუნტეთ Tiefgrund TB-ით.

რელიეფური, ბოჭკოვანი, ტვიფრული ქაღალდის შეუღებავი შპალერი:

შეღებულ წინასწარი მომზადების გარეშე.

არამყარად მიმაგრებული შპალერი:

მთლიანად მოაცილეთ. წებოს და ქაღალდის ნარჩენები მოაშორეთ. დაგრუნტეთ Tiefgrund TB-ით.

ობმოდებული და სოკოთი დაზიანებული ზედაპირები:

დაბინძურებული ადგილები განმინდეთ წყლით. ჩამორეცხეთ Capatox -ით ან FungiGrund-ით, კარგად გააშრეთ. შემდგომ დაფარეთ ზედაპირის შესაბამისი გრუნტით. ძლიერ დაზიანებულ ზედაპირებზე დამასრულებელ ფენად წაუსვით Indeko-W, Malerit-W, ან Fungitex-W.

ნიკოტინის, წყლის, ქვარტლის და ცხიმის ლაქებით დაბინძურებული ზედაპირები:

ჩამორეცხეთ ცხიმის მოსაშორებელი საშუალებით (მაგალითად: ჭურჭლის სარეცხი საშუალება), შემდგომ კარგად გააშრეთ. გამშრალ ზედაპირზე შემორჩენილი წყლის ლაქები გახეხეთ და განმინდეთ. პირველი ფენა წაუსვით Caparol AquaSperrgrund. ძლიერად დაბინძურებულ ადგილებზე დამასრულებელ ფენად გამოიყენეთ Caparol Aqua-inn N°1

ხის ზედაპირები:

წაუსვით წყალდისპერსიული, ეკოლოურად უსაფრთხო Capacryl Acryl-ის, ან Capacryl PU-ის ლაქები.

დატანის მეთოდები დაფარვის სტრუქტურა ხარჯი გამოყენების პირობები შრობის დრო მინიშნება	მცირე დეფექტები: გამოასწორეთ Caparol-Akkordspachtel-ით და შემდგომ დაგრუნტეთ. შესაძლებელია დატანილ იქნას ფუნჯით, სამღებრო გორგოლაჭით და საჰაერო, ან უჰაერო (Airless) მიფრქვევით. უჰაერო მიფრქვევა (Airless): მიფრქვევის კუთხე: 50° ნახვრეტის სისქე: 0,023–0,026” წნევა მიფრქვევისას: 150–180 bar სამუშაოს დასრულებისას ხელსაწყოები გაწმინდეთ წყლით. დაიტანეთ სქლად, წყლის მაქსიმუმ 5%-იანი გაზავებით. სხვადასხვა შეწოვის უნარის მქონე და კონტრასტულ ზედაპირებზე დაიტანეთ მაქსიმუმ 10%-მდე წყლით გაზავებული საგრუნტავი ფენა. ერთ ფენაზე დაახლოებით 150 მლ/მ² გლუვი ზედაპირებისათვის, დაუმუშავებელ უსწორმასწორო ზედაპირებზე ხარჯი შესაბამისად მატულობს. მინიმალური ტემპერატურა გამოყენებისა და შრობის პროცესში: ჰაერისა და ზედაპირის ტემპერატურა არა ნაკლებ +5 C-სა. 20 C ტემპერატურისა და 65%-იანი ჰაერის ტენიანობის პირობებში ზედაპირი შემდგომი სამუშაოებისათვის მზადაა 4-6 საათში. სრულად ზედაპირი მშრალია და მზადაა დატვირთვისთვის 3 დღეში. უფრო დაბალი ტემპერატურის შემთხვევაში შრობის დრო იზრდება. ზედაპირის თანაბარი დაფარვის მისაღწევად პროდუქტი დატანილ უნდა იქნას ერთი მოსმით, „სველი-სველზე“ მეთოდით.უჰაერო (Airless) მიფრქვევით დატანისას საღებავი ამოურიეთ საფუძვლიანად. ცუდი მინათების მქონე ზედაპირებზე გირჩევთ CapaSilan-ის გამოყენებას. Caparol-Tiefgrund TB-ის გამოყენებისას შიდა სამუშაოების შესრულების დროს შეიძლება წარმოიქმნას გამხსნელის სუნი, ამიტომ იზრუნეთ მუდმივ განიავებაზე.
მიითითებები	
ყურადღება უტილიზაცია VOC (აქროლადი ორგანული შენაერთების ზღვრული კონცენტრაცია ევროკავშირის სტანდარტის შესაბამისად) პროდუქტის კოდი საღებავები და ემალები შემადგენლობა	შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას. მუშაობის პროცესში იზრუნეთ მუდმივ განიავებაზე. კანზე, ან თვალებში მოხვედრის შემთხვევაში კარგად დაიბანეთ წყლით. ნუ დაუშვებთ პროდუქტის კანალიზაციაში, გამდინარე წყლებში და ნიადაგში მოხვედრას. ხელსაწყოები გაწმინდეთ წყლით და საპნით. საფრქვევით შეღებვის შემთხვევაში არ შეისუნთქოთ წარმოქმნილი „ღრუბელი“. მეორადი გადამუშავებისათვის ჩააბარეთ მხოლოდ ცარიელი შეფუთვა. საღებავის ნარჩენი თხევადი მასა შესაძლებელია უტილიზირებულ იქნას, როგორც წყალდისპერსიული საღებავის დანაკარგი, გამხმარი ნარჩენი კი - როგორც გამხმარი საღებავი ან სამშენებლო ნაგავი. პროდუქტის კატეგორია (Kat. A/a): 30 გ/ლ (2010). ეს პროდუქტი შეიცავს მაქსიმუმ 1 გ/ლ აქროლადი ორგანულ ნივთიერებებს (VOC). M-DF01 აკრილის თანაპოლიმერების დისპერსია, ტიტანის დიოქსიდი, სილიკატები, კალციუმის კორბონატი, წყალი, მიზნობრივი ადიტივები, კონსერვანტები. შპს კაპაროლ ჯორჯია აღ. ქართველიშვილის ქ. N8, 0198 თბილისი საქართველო, ელ-ფოსტა: office@caparol.ge www.caparol.ge