

Capadur GreyWood

ექსტერიერში გამოსაყენებელი, წყალდისპერსიული ხის ლაზური, პიგმენტების მაღალი შემცველობით. შერჩეული ნაცრისფერი ტონალობების მეშვეობით ახდენს ზედაპირის ბუნებრივი დაძველების იმიტაციას.



პროდუქტის აღწერა

გამოყენების სფეროები

შერჩეული მდიდრული ნაცრისფერი ტონალობები, ხის ზედაპირს ანიჭებს ბუნებრივად და ერთგვაროვნად განაცრისფრების ეფექტს, რომელიც ბუნებაში, ხელსაყრელი პირობების შემთხვევაში მრავალი წლის მანძილზე დაძველებით მიიღწევა. უპირატეს გამოყენების არეს წარმოადგენენ ხის ფასადები, რომლებმაც უნდა შეინარჩუნონ ბუნებრივი იერსახე. ასევე შესაძლებელია მასიური ხის კომპონენტების, რომლებიც ინარჩუნებენ (კარი და ფანჯარა) და საშუალოდ ინარჩუნებენ ზომებს (დარბაზები, ჭიშკრები, და სხვ.) და არასტაბილური ზომის მქონე ხის ელემენტების (ღობე, ყავარი, აივნის მოაჯირი, პერგოლა და ა.შ.) დასაფარად. მხოლოდ ექსტერიერში გამოსაყენებლად! (ფანჯრების და კარების შიდა მხარე წარმოადგენს გამონაკლისს). Capadur GreyWood-ი აღჭურვილია სოკოსა და წყალმცენარეებისაგან დამცავი აპკით.

თვისებები

- მდიდარი ნაცრისფერი ტონალობები პერლამუტრის პიგმენტების მეშვეობით
- საუკეთესო დაცვა ულტრაიისფერი სხივებისაგან, ამრეკლავი პიგმენტების მეშვეობით
- სოკოებისაგან დამცავი აპკით
- მარტივად განახლებადი თხელფენოვანი ლაზური
- წყალდისპერსიული
- არა წებვადი
- შეესაბამება VOC წესებს (2010)
- არ იკეთებს ნაღვენთებს

პროდუქტის ბაზა

აკრილის დისპერსია

შეფუთვა

750მლ, 5ლ.

ფერი

ColorExpress-სადგურების მეშვეობით შესაძლებელია შეფერადდეს შემდეგ ფერებში: Tyrol, Toskana, Nordic, Forest, Outback, Island. ფერი და მბზინვარება დამოკიდებულია დასამუშავებელი ხის ზედაპირზე, ფენების და მასალის რაოდენობაზე.

სიპრიალის ხარისხი

აბრეშუმისებრი-მბზინვარე

შენახვის პირობები

გრილ, ყინვისაგან დაცულ პირობებში, ორიგინალურ შეფუთვაში შენახვისას ვარგისია 24 თვის მანძილზე.

ტექნიკური პარამეტრები

- სიმკვრივე: დაახლ. 1,0 გ/სმ³.



გამოყენება

შესაფერისი ზედაპირები

ზედაპირი უნდა იყოს მყარი, მშრალი, სუფთა, მასზე არ უნდა იყოს ადჰეზიურობის ხელის შემშლელი ნივთიერებები.
სტაბილური ზომის მქონე ხის ელემენტების ტენიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 13%-ს, ხოლო ნაწილობრივ და არასტაბილური ზომის მქონე ელემენტების 15%-ს.
გაითვალისწინეთ მერქნის დაცვის კონსტრუქციული პრინციპები. ისინი წარმოადგენენ წინაპირობას საფარი მასალებით მერქნის ხანგრძლივი დაცვისათვის. ფილების მაგვარი მასალების (მაგ. მასიური ხის ფილები, საავეჯე ფანერის ფილები) დაფარვამდე გაითვალისწინეთ BFS-ინსტრუქცია Nr. 18 აბზ. 2.2.3 ff.

მითითება ლაზურით დაფარული ხის ზედაპირების მოვლისათვის:
ლაზურით დაფარული ზედაპირების იერსახის გრძელვადიანი შენარჩუნება შესაძლებელია მხოლოდ რეგულარული მოვლის შემთხვევაში. რეკომენდაციები მოვლის თაობაზე იხილეთ BFS-ინსტრუქცია Nr. 18, დანართ C-ში.

ზედაპირის მომზადება

ახალი ხის ზედაპირები:
გლუვი ხის ზედაპირები გაიშლიფოს ბოჭკოების მიმართულებით. საფუძვლიანად გაიწმინდოს და გასუფთავდეს გამონადენი ნივთიერებებისაგან (მაგ. ხის ფისი). გაიჟღინთოს Capacryl Holz SchutzGrund-ით.

ძველი ხის ზედაპირები:
განაცრისფრებული, გამოფიტული ზედაპირი დამუშავდეს ზემფარის ქაღალდით, ჯანმრთელ, მზიდუნარიან მერქნამდე. გაიწმინდოს საფუძვლიანად. გაიჟღინთოს Capacryl Holz SchutzGrund-ით.

დატანის მეთოდები

ხის ზედაპირები დანაფარებით:
არამზიდი დანაფარები მთლიანად მოშორდეს. სოკოვანი დაბინძურების მქონე ან წყალმცენარიანი ზედაპირები საფუძვლიანად მოირეცხოს წყლის ქავლით. ზედაპირი დაამუშავეთ Capatex-ით. გაიჟღინთოს Capacryl Holz SchutzGrund-ით. მყარი დანაფარები დამუშავდეს ზემფარის ხაღალდით, გაიწმინდოს და დაიგრუნტოს მთლიანად Capacryl Haftprimer-ით განახლებად ტონალობაში (Caparol 3D/Palazzo 205). შუალედური და საბოლოო ფენა Capadur GreyWood-ით სასურველ ტონალობაში (მაზერიების ტექნიკით).

მასალის მომზადება:
Capadur GreyWood-ი არ საჭიროებს გამათხელებელს. გამოყენებამდე კარგად ამოურიეთ. ფუნჯით დატანისას გამოიყენეთ აკრილის ფუნჯი ნატურალური და პოლიესტერის ბეწვის ნარევი (მაგ. Orelmix). გორგოლაჭით დატანისას გამოიყენეთ მოკლებეწვიანი პოლიამიდის გორგოლაჭი და შემდგომ ფუნჯი. Capadur GreyWood-ი აღჭურვილია სოკოებისაგან და წყალმცენარეებისაგან დამცავი აპკით, რის გამოც მისი მიფრქვევის მეთოდით დატანა შესაძლებელია მხოლოდ ქარხნული წესით.

დაფარვის სტრუქტურა

ზედაპირი	გამოყენების არე	ზედაპირის მომზადება	გაჟღენთვა	გრუნტი	შუალედური ფენა	საბოლოო ფენა
დაუფარავი ხის ელემენტები	მხოლოდ ექსტერიერი ¹⁾	იხ. ზემოთ და BFS Nr. 18	Capacryl Holzschutz-Grund	Capadur GreyWood	საჭიროების შემთხვევაში Capadur GreyWood	Capadur Grey-Wood
ხის ელემენტები საღებავის მზიდი დანაფარით	მხოლოდ ექსტერიერი ¹⁾	იხ. ზემოთ და BFS Nr. 18	-	Capacryl Haftprimer განახლებადი ტონალობით ან Palazzo 205	-	

1) ფანჯრებისა და კარების შიდა მხარე მიეკუთვნება ექსტერიერს.

ხარჯი

დაახლ. 70-100 მლ/მ², ერთ ფენაზე. ხის ზედაპირის თვისებები (სიგლუვე, შენჯის ხარისხი და ა.შ.) გავლენას ახდენს მასალის ხარჯზე. ზუსტი ხარჯის განსაზღვრა ხდება საცდელი დატანით.

გამოყენების პირობები

მასალის, ჰაერისა და ზედაპირის ტემპერატურა: არანაკლებ +8 °C.

შრობის დრო

20° C ტემპერატურისა და 65%-იანი ჰაერის ტენიანობის პირობებში*	შეხებით მშრალი	მომდევნო ფენის დატანისთვის მზად
საათები	1,5	4

უფრო დაბალი ტემპერატურის, მაღალი ტენიანობის და სქლად დატანის შემთხვევაში შრობის ხანგრძლივობა იზრდება.

ტექნიკური ინფორმაცია N. 22 · 2023 წლის მდგომარეობით