

Capadur SilverStyle

ლითონის ეფექტის მიმცემი ლაზური



პროდუქტის აღწერა

გამოყენების სფეროები

ეფექტის მიმცემი ლაზური, ლითონის ბზინვარებით - ხის ზედაპირების მაღალი ხარისხის და დახვეწილი დიზაინის შესაქმნელად. გამოიყენება მასიური ხის კომპონენტების, რომლებიც ინარჩუნებენ (კარი და ფანჯარა) და საშუალოდ ინარჩუნებენ ზომებს (დარბაზები, ჭიშკრები, და სხვ.) და არასტაბილური ზომის მქონე ხის ელემენტების (მაგალითად: ფასადი) დასაფარად. არ გამოიყენება ნიადაგთან და წყალთან მუდმივი კონტაქტის მქონე ზედაპირებზე. შიდა და გარე სამუშაოებისთვის.

თვისებები

- საუკეთესო დაცვა ულტრაიისფერი სხივებისაგან, ამრეკლავი პიგმენტების მეშვეობით
- დიფუზიის მაღალი უნარი
- არა წებვადი
- ტენიანობისაგან მაღალი დაცვა - სტაბილური ზომის ხის ელემენტებისთვის
- მარტივად განახლებადი თხელფენოვანი ლაზური
- წყალდისპერსიული
- არ იკეთებს ნაღვენთებს

მასალის შემკვრელი

ალკიდური აკრილის დისპერსია

შეფუთვა

750 მლ, 5 ლ.

ფერი

სტანდარტული: Stardust

ColorExpress-სადგურების მეშვეობით შესაძლებელია შეფერადდეს შემდეგ ფერებში: Neptun, Earth, Moon, Deep Space და სხვა 3D, DB ან RAL-ის პერლამუტრი-ბზინვარე ფერთა ტონების მიხედვით.

ფერი და მბზინვარება დამოკიდებულია დასამუშავებელი ხის ზედაპირზე და მასალის რაოდენობაზე.

სიპრიალის ხარისხი

აბრეშუმისებრი მქრქალი (ნახევრად პრილა)

შენახვის პირობები

შეინახეთ გრილ, ყინვისაგან დაცულ ადგილას, ორიგინალურ შეფუთვაში შენახვისას, ვარგისია 12 თვის მანძილზე.

ტექნიკური პარამეტრები

სიმკვრივე: დაახლ. 1,0 გ/სმ³

გამოყენების სფეროების განსაზღვრა, ტექნიკური ინფორმაცია № 606 -ის მიხედვით.

ინტერიერი 1	ინტერიერი 2	ინტერიერი 3	ექსტერიერი 1	ექსტერიერი 2
+	+	+	+	+
(-) არ არის შესაფერისი / (○) შეზღუდულად შესაფერისი / (+) შესაფერისი				



გამოყენება

შესაფერისი ზედაპირები	ზედაპირი უნდა იყოს მყარი, მშრალი, სუფთა, მასზე არ უნდა იყოს ადჰეზიურობის ხელის შემშლელი ნივთიერებები. სტაბილური ზომის მქონე ხის ელემენტების ტენიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 13%-ს, ხოლო ნაწილობრივ და არასტაბილური ზომის მქონე ელემენტების 15%-ს. გაითვალისწინეთ მერქნის დაცვის კონსტრუქციული პრინციპები. ისინი წარმოადგენენ წინაპირობას საფარი მასალებით მერქნის ხანგრძლივი დაცვისათვის. ფილების მაგვარი მასალების (მაგ. მასიური ხის ფილები, საავეჯე ფანერის ფილები) დაფარვამდე გაითვალისწინეთ BFS-ინსტრუქცია Nr. 18 აბზ. 2.2.3 ff. მითითება ლაზურით დაფარული ხის ზედაპირების მოვლისათვის: ლაზურით დაფარული ზედაპირების იერსახის გრძელვადიანი შენარჩუნება შესაძლებელია მხოლოდ რეგულარული მოვლის შემთხვევაში. რეკომენდაციები მოვლის თაობაზე იხილეთ BFS-ინსტრუქცია Nr. 18, დანართ C-ში.
ზედაპირის მომზადება	ახალი ხის ზედაპირები: გლუვი ხის ზედაპირები გაიშლიფოს ბოჭკოების მიმართულებით. საფუძვლიანად გაიწმინდოს და გასუფთავდეს გამონადენი ნივთიერებებისაგან (მაგ. ხის ფისი). გაიჟღინთოს Capacryl Holz SchutzGrund-ით. ძველი ხის ზედაპირები: განაცრისფრებული, გამოფიტული ზედაპირი დამუშავდეს ზემოთხსენებულ ქაღალდით, ჯანმრთელ, მზიდუნარიან მერქნამდე. გაიწმინდოს საფუძვლიანად. გაიჟღინთოს Capacryl Holz SchutzGrund-ით. ხის ზედაპირები არსებული დანაფარებით: არამზიდი დანაფარები მთლიანად მოშორდეს. სოკოვანი დაბინძურების მქონე ან წყალმცენარეული ზედაპირები საფუძვლიანად მოიწმინდოს წყლის ჭავლით. ზედაპირი დაამუშავეთ Capatox-ით. გაიჟღინთოს Capacryl Holz SchutzGrund-ით. მყარი დანაფარები დამუშავდეს ზემოთხსენებულ ქაღალდით, გაიწმინდოს და დაიგრუნტოს მთლიანად Capacryl Haftprimer-ით განახლებად ტონალობაში (Caparol 3D/Palazzo 205). შუალედური და საბოლოო ფენა Capadur GreyWood-ით სასურველ ტონალობაში (მაზერიერების ტექნიკით).
დატანის მეთოდები	Capadur SilverStyle დაიტანება ფუნჯით ან სამღებრო გორგოლაჭით. გორგოლაჭით დატანის შემთხვევაში გამოიყენეთ დაბალ ბენჯიანი პოლიამიდის სამღებრო გორგოლაჭი.

დაფარვის სტრუქტურა

ზედაპირი	გამოყენების სფერო	ზედაპირის მომზადება	გაფუენთვა	გრუნტი	შუალედური ფენა	საბოლოო ფენა
დაუფარავი ხის ელემენტები	ექსტერიერი	იხ. BFS Nr. 18	Capacryl Holzschutz-Grund	Capadur SilverStyle	საჭიროების შემთხვევაში Capadur SilverStyle	Capadur SilverStyle
დაუფარავი ხის ელემენტები	ინტერიერი	გაშლიფვა, განმენდა	–	Capadur SilverStyle	–	
ხის ელემენტები საღებავის მზიდი დანაფარით	ექსტერიერი და ინტერიერი	გაშლიფვა, განმენდა	–	Capacryl Haftprimer განახლებადი ტონალობით (Palazzo 205)	Capadur SilverStyle	

ხარჯი	დაახლ. 70-100 მლ/მ2, ერთ ფენაზე. ხის ზედაპირის თვისებები (სიგლუვე, შეწოვის ხარისხი და ა.შ.) გავლენას ახდენს მასალის ხარჯზე. ზუსტი ხარჯის განსაზღვრა ხდება საცდელი დატანით.		
გამოყენების პირობები	■ მასალის, ჰაერისა და ზედაპირის ტემპერატურა: არანაკლებ +8 °C. ■ ჰაერის ტენიანობა: ≤ 70 %		
შრობის დრო	20° C ტემპერატურისა და 65%-იანი ჰაერის ტენიანობის პირობებში.	შეხებით მშრალი	მომდევნო ფენის დატანისთვის მზად
	საათის შემდეგ	2	4
	უფრო დაბალი ტემპერატურის, მაღალი ტენიანობის და სქლად დატანის შემთხვევაში შრობის ხანგრძლივობა იზრდება.		
ხელსაწყოების წმენდა	სამუშაოს დასრულებისას - ხელსაწყოები გაწმინდეთ წყლით.		

მიითითებები

უსაფრთხოების ნორმები	მოარიდეთ ბავშვებს! მუშაობისას იზრუნეთ საკმარის განიავებაზე. გადაყლაპვისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს და წარუდგინეთ შეფუთვა ან ეტიკეტი, რადგანაც პროდუქტმა შესაძლოა დააზიანოს კუჭ-ნაწლავის ფლორა. არ ჭამოთ, დალიოთ ან მოწიოთ პროდუქტთან მუშაობის დროს. კანთან ან თვალბინთან კონტაქტისას დაუყოვნებლივ დაიბანეთ წყლით. არ დაუშვათ კანალიზაციაში, წყალსაცავებში ან ნიადაგში მოხვედრა. ხელსაწყოები გამოყენებისთანავე გარეცხეთ წყლით და საპნით. საშლიფი სამუშაოებისას გამოიყენეთ მტვრის ფილტრი P2. დაიტანეთ მხოლოდ ფუნჯით ან გორგოლაჭით. ნარევი: 5-ქლორო-2-მეთილ-2H-იზოთიაზოლ-3-ი და 2-მეთილ-2H-იზოთიაზოლ-3-ი (3: 1) <15 ppm. შეიცავს: 3-იოდო-2-პროპილითილკარბამატს, 1,2-ბენზიზოთიზოლ-3 (2H) -ი, 2-მეთილ-2H-იზოთიაზოლ-3-ი, 5-ქლორო-2-მეთილ-2H-იზოთიაზოლ-3-ის ნარევს იმ [EG No 247-500-7] და 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EG No. 220-239-6] (3: 1). შეიძლება გამოიწვიოს კანის ალერგიული რეაქცია.
უტილიზაცია	მეორადი გადამუშავებისათვის ჩააბარეთ მხოლოდ ცარიელი შეფუთვა. შეფუთვა პროდუქტის თხევადი ნარჩენით ჩააბარეთ ძველი ლაქების / საღებავების მიმღებ პუნქტში, ხოლო მყარი ნარჩენი როგორც სამშენებლო ან საყოფაცხოვრებო ნაგავი.
აქროლადი ორგანული შენაერთების ზღვრული კონცენტრაცია ევროკავშირის სტანდარტის შესაბამისად (VOC).	პროდუქტის კატეგორია (Kat. A/e): 130 გ/ლ (2010). ეს პროდუქტი შეიცავს მაქსიმუმ 50 გ/ლ აქროლად ორგანულ ნივთიერებებს (VOC).
პროდუქტის კოდი	Giscode: BSW20 M-KH01F (ძველი)
შემადგენლობა	წყალი, გლიკოლის ეთერები, ალკოჰოლი, დანამატები, კონსერვანტები
ტექნიკური კონსულტაცია	მოცემული ტექნიკური ინფორმაციის ფარგლებში შეუძლებელია მოცემული იქნას რჩევები - პრაქტიკაში არსებული ყველა ზედაპირის და მათი დამუშავების შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუკი დასამუშავებელი ზედაპირი არ არის შესული ამ ინფორმაციაში, კონსულტაციისათვის მიმართეთ კაპაროლის ოფისს, ან ადგილს, სადაც მოხდა პროდუქტის შეძენა. კომპანია კაპაროლი სიამოვნებით გაგიწევთ კონსულტაციას კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით. შპს კაპაროლ ჯორჯია ალ. ქართველიშვილის ქ. N8, 0198 თბილისი საქართველო office@caparol.ge www.caparol.ge