

Capamur Finish

სილოქსანით გაძლიერებული, ატმოსფერული მოვლენებისადმი და დაბინძურებისადმი მედეგი ფასადის საღებავი.



პროდუქტის აღწერა

გამოყენების სფეროები

წყალამრიდი, დაბინძურებისადმი მედეგი ფასადის საღებავი. უზრუნველყოფს ფასადის ხანგრძლივ დაცვას სოკოსა და ხავსისგან.

თვისებები

მაღალი ორთქლგამტარიანობის და ნახშირმჟავა გაზის დიფუზიის შემთხვევაში, საღებავში შემავალი სილოქსანის დანამატი უზრუნველყოფს ოპტიმალურ ჰიდროიზოლაციას. უხეში ბათქაშის ზედაპირებზე Capamur Finish-ის მეშვეობით (განზავების ხარისხის მიხედვით) შეგიძლიათ ხაზი გაუსვით ან სრულად დაფაროთ ზედაპირის ფაქტურა.

- ატმოსფერული მოვლენებისადმი მედეგი
- წყალში ხსნადი
- ეკოლოგიურად უსაფრთხო
- იცავს ფასადს წყალმცენარეებისა და სოკოვანი ნადებისაგან
- ადვილად დაიტანება
- მაღალი ცვეთამდეგობა
- წყალამრიდი (საშუალო წყალგაუმტარობა DIN EN 1062-ის მიხედვით)
- მაღალი ორთქლგამტარიანობა (ორთქლდიფუზიური DIN EN 1062-ის მიხედვით)

მასალის შემკვრელი

ხელოვნური ფისის დისპერსია, სილოქსანით გაძლიერებული

შეფუთვა

- ბაზა 1: 10 ლ.
- ბაზა 3: 9,4 ლ.

ფერი

- ბაზა 1: თეთრი;

Capamur Finish-ის შეფერადება შესაძლებელია მანქანური მეთოდით, ColorExpress-ის სისტემაში მოცემულ ყველა ფერზე. ბაზა 1-ის შეფერადება ასევე შესაძლებელია პასტელური ფერთა ტონებში, დისპერსიულ საფუძველზე არსებული საღებავებით ან ხელის კოლორანტებით: AVA- AmphiColor Vollton- und Abtönfarben. ხელით შეფერადებისას, ფერთა ტონებში სხვაობის აცდენის თავიდან ასაცილებლად, აუცილებელია აურიოთ საღებავის მთლიანი რაოდენობა. ბაზა 1 გამოიყენება ასევე როგორც თეთრი ფერის საღებავი.

გამოყენებამდე რეკომენდირებულია საღებავის სასინჯი დატანა, რათა გამოირიცხოს აცდენა სასურველ ტონთან. ერთი ზედაპირის შეღებვისას გამოიყენეთ იდენტური წარმოების სერიის მქონე პროდუქტი. ინტენსიურ და სუფთა ტონებს, მაგალითად: ყვითელი, წარინჯისფერი, წითელი და ა.შ., გააჩნია ნაკლები დაფარვისუნარიანობა. ასეთი ფერებისთვის რეკომენდებულია შუალედური ფენის დატანა, შესაბამის პასტელურ ტონში, თეთრი საღებავის საფუძველზე. შესაძლებელია საჭირო გახდეს დამატებითი ფენის დატანა. ერთგვაროვანი ფერის მქონე დანაფარების მისაღებად, ზედაპირს უნდა ჰქონდეს თანაბრად შეწოვის უნარი.

სიპრიალის ხარისხი

მქრქალი

შენახვის პირობები

შეინახეთ მჭიდროდ დახურულ შეფუთვაში, გრილ, ყინვისაგან დაცულ ადგილას. ორიგინალურ შეფუთვაში პროდუქტი ვარგისია 24 თვის განმავლობაში.



ტექნიკური პარამეტრები

- მარცვლის მაქსიმალური ზომა: <100 mm; S1
- მშრალი ფენის სისქე: 100-200 µm, E3
- წყლის შეღწევადობა (w-ფაქტორი): 0,02 კგ/(მ²h1/2), დაბალი, W3
- დიფუზიის კოეფიციენტი, ჰაერის ფენის სისქის ექვივალენტი sd H 2 O: ზომა S D :1,04 მ, საშუალო, V2

გამოყენება

შესაფერისი ზედაპირები

ზედაპირი უნდა იყოს მშრალი, სუფთა და თავისუფალი ადჰეზიური ნივთიერებებისაგან.

ზედაპირის მომზადება

ახალი და ძველი, მოქმედი თბისაიზოლაციო სისტემები აკრილის და სილიკონის ფისის, სილიკატური, ან კირ-ცემენტის შემცველის ბათქაშების (P II) ზედაპირები:
ძველი ბათქაშები გაიწმინდოს შესაბამისი სველი მეთოდით. წყლის ქავლით გასუფთავებისას წყლის მაქსიმალური ტემპერატურა 60°, მაქსიმალური წნევა-60 ბარ. Capamur Finish -ის დატანა არსებულ ბათქაშებზე ხდება შემდგომი მითითებების შესაბამისად.

სილიკატური, ან P II და P III ცემენტის ჯგუფის ბათქაშები:

ახალი ბათქაშების გადაღება შესაძლებელია როგორც წესი 2 კვირის შემდეგ, ჰაერის 20°C ტემპერატურის და 65% ტენიანობის პირობებში. არახელსაყრელი ამინდის შემთხვევაში, მაგალითად: ქარი და წვიმა, შესაბამისად უნდა გაიზარდოს დროც. დამატებით საგრუნტავი Capagrund Universal-ის გამოყენება ამცირებს კირის გამორეცხვის რისკს და იძლევა გადაღების საშუალებას 7 დღეში.

ძველი ბათქაშების შერემონტებული ადგილები კარგად უნდა შეიკრას და გაშრეს.

უხეშფორთვანი, შემწოვი ზედაპირის მქონე ბათქაშები მსუბუქი ქვიშანაყარით აუცილებელია დაიფაროს OptiGrund E.L.F.-ით, ხოლო ძლიერი ქვიშანაყარის შემთხვევაში გამოიყენეთ Dupa-grund-ი, თბისაიზოლაციო სისტემები პოლისტიროლის ფილებით დაფარეთ AmphiSilan-Putzfestiger-ით.

ფოროვანი ბეტონის მზიდი ზედაპირის ძველი დანაფარი:

დაუზიანებელი ზედაპირი გაიწმინდოს და დაიგრუნტოს Capagrund Universal-ით.

დეფექტური ზედაპირების დასამუშავებლად იხელმძღვანელეთ Disbon-ის პროგრამით.

ბეტონი:

დაბინძურებული ზედაპირები უნდა გასუფთავდეს მექანიკურად, ან წყლის ქავლის გამოყენებით, შესაბამისი ნორმების დაცვით. სუსტად შემწოვი და გლუვი ზედაპირები უნდა დაიგრუნტოს Capagrund Universal-ით, უხეშ, შემწოვ ზედაპირებზე მსუბუქი ქვიშანაყარით გამოიყენეთ OptiGrund E.L.F., ხოლო ფხვნილისებური ნადების შემთხვევაში-Dupa-grund-ი.

ცემენტით შეკრული ხის ნახერხის ფილები:

მაღალი ტენიანობის გამო საჭიროა დაიგრუნტოს Disbon 481 EP-Uniprimer-ით, რათა თავიდან იქნას აცილებული კირის გამორეცხვა.

დისპერსიული საღებავების მზიდი ზედაპირები:

ძველი დანაფარების დაბინძურებული და ცარცვადი ადგილები გაიწმინდოს წყლის ქავლით სათანადო წესების დაცვით და დაიგრუნტოს Capagrund ან Capagrund Universal-ით.

აკრილის, ან სილიკონის ბაზაზე არსებული მზიდი დანაფარები:

ძველი ბათქაშები გასუფთავდეს დადგენილი წესით. სველი მეთოდით გაწმენდის შემთხვევაში ზედაპირი კარგად უნდა გაშრეს შემდგომი დამუშავებისათვის.

არამზიდი მინერალური დანაფარები:

მთლიანად მოცილდეს ჯაგრისით, ზუმფარის ქაღალდით, ან წყლის ქავლით, შესაბამისი წესების დაცვით. სველი მეთოდით გაწმენდის შემთხვევაში ზედაპირი კარგად უნდა გაშრეს შემდგომი დამუშავებისათვის. იგრუნტება Dupa-grund-ით.

ხელოვნური ფისის შემცველი ბათქაშების და დისპერსიული საღებავების არამზიდი დანაფარები:

მთლიანად მოცილდეს შესაბამისი წესების დაცვით (მექანიკურად, ან წყლის ქავლით). სუსტად შემწოვი და გლუვი ზედაპირები დაიგრუნტოს Capagrund Universal-ით, ხოლო შემწოვი და ქვიშანაყარი ზედაპირები--Dupa-grund -ით.

საწარმოო გაბით და მურით დაბინძურებული ზედაპირები:

დაიფაროს ფასადის საღებავით Duparol, რომელიც არ შეიცავს წყალს.

შებათქაშებული, ან ბეტონის დაზიანებული ადგილები:

დაიფაროს PermaSilan, ან Cap-elast-ით.

მარილის ნალექის მქონე ზედაპირები:

მარილი მოიწმინდოს მშრალი ჯაგრისით. დაიგრუნტოს Dupa-grund-ით. ასეთი ზედაპირების შემთხვევაში არსებობს მარილების გამოტანის განმეორებითი შანსი, ამიტომ, დანაფარის ხანგრძლივი სიმტკიცის გარანტიას ჩვენ ვერ ვიძლევი.

დატანის მეთოდები დაფარვის სტრუქტურა	დეფექტების მქონე ადგილები: მცირე ზომის დეფექტები შესაძლოა გამოსწორდეს Caparol Fassaden-Feinspachtel-ის საგოზავი მასით. 20 მმ.-მდე ზომის დეფექტების ამოსავსებად გამოიყენება Capalith-Fassadenspachtel P ან Histolith-Renovierspachtel. შემდგომ დაიგრუნტოს ზედაპირი. ფუნჯით, ან სამღებრო გორგოლაჭით ■ საგრუნტი ან შუალედური ფენა: დაიტანეთ Capamur Finish მაქს. 10% წყლით გაზავებული. ■ დამასრულებელი ფენა: დაიტანეთ Capamur Finish მაქს. 5% წყლით გაზავებული. უხეში ბათქაშის ფაქტურის შესანარჩუნებლად, საღებავი დაიტანება: საგრუნტი ფენა - არა უმეტეს 10-15 % წყლით გაზავებული და დამასრულებელი ფენა - არა უმეტეს 5 % წყლით გაზავებული.
ხარჯი	ერთ ფენაზე დაახლ. 200 მლ/მ2 გლუვი ზედაპირის შემთხვევაში. ხაოიანი ზედაპირების დამუშავებისას ხარჯი იზრდება. ზუსტი დანახარჯის განსაზღვრა ხდება სასინჯი დატანის საშუალებით.
გამოყენების პირობები შრობის დრო	გამოიყენეთ არანაკლებ 5°C ტემპერატურის (ჰაერი და ზედაპირი) პირობებში. +20°C ტემპერატურისა და 65% ჰაერის ტენიანობის პირობებში ზედაპირი მშრალია 4-6 საათის და მზადაა შემდეგი ფენის დასატანად. 24 საათის შემდგომ წვიმისადმი მუდგია. ზედაპირი სრულად მშრალია და მზადაა დატვირთვისთვის დაახლ. 3 დღეში. უფრო დაბალი ტემპერატურის შემთხვევაში შრობის დრო იზრდება.
ხელსაწყოების წმენდა შენიშვნა	გამოყენებისთანავე გარეცხეთ წყლით და საპნით. იმისთვის, რომ ცალკეული ნაწილების გადბმის ხაზები დამუშავებულ ზედაპირზე არ დარჩეს შესამჩნევ, პროდუქტის დატანა უნდა მოხდეს ერთი მოსმით, „სველი-სველზე“ პრინციპით. მასალა გამოუსადეგარია წყლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ჰორიზონტალური ზედაპირებისათვის.
შენიშვნები	
უსაფრთხოების ნორმები	შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას. მუშაობისას იზრუნეთ სამუშაო სივრცის საფუძვლიან განთავსებაზე. არ ჭამოთ, არ დალიოთ და არ მოწიოთ ამ პროდუქტით მუშაობისას. თვალში ან კანზე მოხვედრისას დაუყოვნებლივ მოიბანეთ წყლით. არ დაუშვათ საღებავის მოხვედრა კანალიზაციაში, წყალსატევებსა და ნიადაგში.
უტილიზაცია	საღებავის ნარჩენი თხევადი მასა შესაძლებელია უტილიზირებულ იქნას ძველი საღებავების მიმღებ პუნქტში, გამხმარი ნარჩენი კი - როგორც საყოფაცხოვრებო ან სამშენებლო ნაგავი.
VOC (აქროლადი ორგანული შენაერთების ზღვრული კონცენტრაცია ევროკავშირის სტანდარტის შესაბამისად)	პროდუქტის კატეგორია (Kat. A/s): 40 გ/ლ (2010). ეს პროდუქტი შეიცავს მაქსიმუმ 20 გ/ლ აქროლადი ორგანულ ნივთიერებებს (VOC).
შემადგენლობა	აკრილის კოპოლიმერის დისპერსია, პიგმენტები, მინერალური შემავსებლები, სილიკონის დანამატები, წყალი, სოკოების და წყალმცენარეებისგან დამცავი დანამატები, დანამატები, კონსერვანტები.
ტექნიკური კონსულტაცია	მოცემული ტექნიკური ინფორმაციის ფარგლებში შეუძლებელია მოცემული იქნას რჩევა პრაქტიკაში არსებული ყველა ზედაპირის და მათი დამუშავების შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუკი დასამუშავებელი ზედაპირი არ არის შესული ამ ინფორმაციაში, კონსულტაციისათვის მიმართეთ კაპაროლის ოფისს, ან ადგილს, სადაც მოხდა პროდუქტის შეძენა. კომპანია კაპაროლი სიამოვნებით გაგიწევთ კონსულტაციას კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით. შპს კაპაროლ ჯორჯია აღ. ქართველიშვილის ქ. N8 0198 თბილისი საქართველო ელ-ფოსტა: office@caparol.ge