

Capatect Mineral-Leichtputz (R & K)

მსუბუქი ბათქაშის მშრალი ნარევი მინერალურ ბაზაზე.
შიდა და გარე სამუშაოებისათვის.



პროდუქტის აღწერა

გამოყენების სფეროები	მინერალური მსუბუქი ბათქაშები. გამოიყენება, როგორც დამასრულებელი ფენა: Capatect-ის თბოსაბზოლაციო სისტემების მსუბუქ ბათქაშებში, ასევე ყველა მზიდუნარიან ქერის და კედლის მინერალურ ზედაპირებზე. არ გამოიყენოთ ძალიან ძლიერი, მექანიკური დატვირთვების ქვეშ მყოფ ზედაპირებზე.
თვისებები	■ ორთქლდიფუზიური, თითქმის არ ქმნის შიდა დაძაბულობას ■ ადვილად დასათანი მსუბუქი შემავსებლების შემცველობის გამო ■ განსაკუთრებულად ეკონომიური ■ ეკოლოგიურად სუფთა ■ წყალამრიდი
შეფუთვის ზომები	25 კგ ტომარა
ფერი	ნატურალური თეთრი
შენახვის პირობები	შეინახეთ გრილ და მშრალ ადგილას. დაიცავით პირდაპირი მზის სხივებისგან. გაუხსნელი შეფუთვა ინახება საწყობში დაახლ. 12 თვე.
ტექნიკური პარამეტრები	■ დიფუზიური წინააღმდეგობა μ (H₂O) : $\mu \leq 20$ DIN EN 998-1-ის მიხედვით ■ დიფუზიის ექვივალენტური ჰაერის ფენის სისქე sdH₂O: $sd \leq 0,1$ მ DIN EN ISO 7783-ის მიხედვით ■ გამყარებული ხსნარის სიმკვრივე: დაახლ. 1.1 - 1.3 კგ/დმ³ DIN EN 1015-10-ის მიხედვით ■ აალება: A2-s1, d0 DIN EN 13501-1 მიხედვით ■ კონსისტენცია: ფხვნილი ■ შემკვრელის ბაზა: მინერალური შემკვრელები DIN EN 197-1 და DIN EN 459-1 მიხედვით სილიკატური დანამატებით ■ წყლის კაპილარული შეწოვის უნარი: $c \leq 0,20$ კგ/(მ2 წთ 0,5) კლასი Wc2 DIN EN 998-1-ის მიხედვით ■ წყლის გამტარიანობა (w მნიშვნელობა): $w < 0,2$ კგ/(მ2 სთ1/2) DIN EN 1062-3 კლასის W2 DIN EN 1062-1-ის მიხედვით



პროდუქტის ნომერი

პროდუქტი	სტრუქტურა	მარცვლოვანობა (მმ)	დაახლ. ხარჯი (კგ/მ²)
R15	Reibeputz-Struktur	1,5	2,5
R20	Reibeputz-Struktur	2,0	3,0
R30	Kratzputz-Struktur	3,0	3,5
K15	Kratzputz-Struktur	1,5	2,5
K20	Kratzputz-Struktur	2,0	3,0

ხარჯში არ არის გათვალისწინებული საწარმოო დანაკარგები. გაითვალისწინეთ შესაძლო განსხვავება ხარჯში კონკრეტული ობიექტის და დამუშავების პროცესის თავისებურებებიდან გამომდინარე.

გამოყენება

ზედაპირის მომზადება

ზედაპირი უნდა იყოს სწორი, სუფთა, მშრალი, მყარი და თავისუფალი ადჰეზიის დამაბრკოლებელი ნივთიერებებისაგან. ხავსით, ობით და სოკოთი დაავადებული ზედაპირები განმინდეთ წყლის ძლიერი ჭავლით, სათანადო წესების დაცვით, გარეცხეთ Capatox-ით და კარგად გააშრეთ. საწარმოო ნარჩენები და ჭვარტლი მოაცილეთ წყლის ძლიერი ჭავლით შესაბამისი საწმენდი საშუალებების გამოყენებით და ნორმატივების დაცვით.

დატანის მეთოდი

სველი ბათქაში დაიტანეთ უჟანგავი ქაფჩით, ან მექანიზირებული მეთოდით და გაათანაბრეთ მარცვლის სისქეზე. ამის შემდეგ, პოლიურეთანის, პლასტმასის, ხის სახეხით, ან ღრუბლით ხდება ზედაპირის სტრუქტურის ფორმირება: ვერტიკალური, განივი, ან წრიული მოძრაობებით.

იმუშავეთ ერთი და იმავე მასალის მასტრუქტურირებადი ნიჩბებით, რადგან ინსტრუმენტის სახეობაზეა დამოკიდებული ზედაპირის საბოლოო სტრუქტურა. თანაბარი სტრუქტურის მისაღწევად სივრცეში მყოფ ყველა ზედაპირზე საჭიროა იმუშაოს ერთი და იმავე ხელოსანმა, რათა ზედაპირებზე ერთმანეთისგან განსხვავებული „ხელწერა“ არ შეინიშნებოდეს.

ნატურალური აგრეგატების და გრანულატების გამოყენებისას შესაძლოა ფერთა ტონების მერყეობა, ამიტომ საჭიროა ერთმანეთის მომიჯნავე ზედაპირებზე მხოლოდ ერთი და იმავე სერიის პროდუქტი გამოიყენოთ, ან სხვა და სხვა სერიის პროდუქტები წინასწარ შეურიოთ ერთმანეთს.

დაფარვის სტრუქტურა

ძირითადი, ან შუალედური ფენები საბოლოო დამუშავებამდე უნდა იყოს მშრალი.

თბოსაიზოლაციო სისტემები Capatect-WDVS და Capatect-VHF:
ახალი მინერალური ბათქაშები (არმირების ფენა):
კონვეირული მეთოდით მუშაობის დროს არ საჭიროებს დაგრუნტვას. ხანგრძლივი დგომის შემთხვევაში (მაგალითად: გამოზამთრების) გამოფიტული არმირების ფენა უნდა დაიგრუნტოს Putzgrund 610 -ით.
არმირების მასალები Capatect Armierungsputz 133 და CapatectKlebe- und Armierungsmasse 186M, ამინდის პირობების და ზედაპირის შეწოვადობის გათვალისწინებით, აუცილებლობის შემთხვევაში უნდა დაიგრუნტოს Capatect Konzentrat-ით.

Capatect IDS სისტემები:
ახალი მინერალური არმირების და კონვეირული მეთოდით მუშაობის დროს არ საჭიროებს დაგრუნტვას.

CPII და PIII-ის ჯგუფის ცემენტის ხსნარის ბათქაშები, ძველი მინერალური ბათქაშები, და ბეტონი:
ახალი ბათქაშები: 2-4 კკირა გააჩერეთ დაუშუქებლად.
თავდაპირველი ფენა Putzgrund 610-ით.

ბეტონი, მყარი ზედაპირით:
თავდაპირველი ფენა - Capatect Putzgrund 610-ით.

ბეტონი და ბათქაშები შემწოვი, ფოროვანი და ქვიშიანი ზედაპირით:
თავდაპირველი ფენა - Caparol-AcrylHydrosol-ით.
შუალედური ფენა - Capatect Putzgrund 610-ით.

ბეტონი და ბათქაშები ცარცვადი და ძლიერ შემწოვი ზედაპირით:
თავდაპირველი ფენა - Dupa-grund-ით.
შუალედური ფენა - Capatect Putzgrund 610-ით.

გამოყენების პირობები

დამუშავების და შრომის ფაზაში გარემოს და ზედაპირის ტემპერატურა არ უნდა იყოს +5°C-ზე ნაკლები და არ უნდა აღემატებოდეს +30°C-ს. არ გამოიყენოთ მზის პირდაპირი სხივების ქვეშ, ძლიერი ქარის, ნისლის და ჰაერის მაღალი ტენიანობის დროს.

შრობის დრო	ჰაერის 20 CO ტემპერატურისა და 65%-იანი ტენიანობის პირობებში ახალი ბათქაშის ზედაპირი შემდგომი სამუშაოებისათვის მზად იქნება 2 კვირაში. უფრო დაბალი ტემპერატურის და მაღალი ტენიანობის შემთხვევაში შრობის დრო იზრდება. დამატებით გრუნტის CapaGrund Universal-ის გამოყენებით ზედაპირზე მარილების გამოსვლის რისკები საკმაოდ მცირდება, და შემდგომი დამუშავებისთვის მზადაა უკვე 7 დღეში. ბათქაში შრება წყლის აორთქლების ხარჯზე, ამიტომ ციკ სეზონზე და ჰაერის მაღალი ტენიანობის პირობებში შრობის დრო მატულობს.
ხელსაწყოების დასუფთავება	გამოყენების შემდეგ ხელსაწყოები განმინდეთ წყლით.
მასალის მომზადება	Capatect-Mineral-Leichtputze შესაძლებელია მოირიოს ყველა არსებული უწყვეტი მორევის მანქანით, ასევე ხელით, სპეციალური მიქსერით, სუფთა ცივი წყლის დამატებით, ერთგვაროვანი მასის მიღებამდე. დამუშავებამდე გააჩერეთ დაახლოებით 10 წუთი და კიდევ ერთხელ ამოურიეთ. საჭიროების შემთხვევაში, თუ კონსისტენცია მოითხოვს, დაამატეთ მცირე რაოდენობით წყალი. <u>წყლის საჭიროება (ლ.) 25 კგ-იან ტომრებზე:</u> CT-Mineral-Leichtputz R 15: დაახლ. 6-7 ლ. CT-Mineral-Leichtputz R 20: დაახლ. 6 ლ. CT-Mineral-Leichtputz R 30: დაახლ. 6-7 ლ. CT-Mineral-Leichtputz K 15: დაახლ. 6,5 ლ. CT-Mineral-Leichtputz K 20: დაახლ. 6,5 ლ. დამზადებული მასალის ვარგისიანობის ვადა, ამინდის პირობების გათვალისწინებით, შეადგენს დაახლოებით 1 - 1,5 საათს, ტუმბოთი მიწოდების დროს - დაახლოებით 30 წუთს. არავითარ შემთხვევაში არ შეაზავოთ უკვე გაქვავებული მასალა წყლით.
რჩევა	Capatect-Mineral-Leichtputze-ს სტანდარტულ პირობებში გააჩნია დაცვა ხაჯისგან და სოკოსგან. საჭიროების შემთხვევაში, შუალედური ფენა დაიტანეთ ThermoSan-ი. შრობის პროცესის განმავლობაში წვიმისაგან დასაცავად კარკასი აუცილებელია დაიფაროს ტენტით. დაიცავით გარშემო არსებული ზედაპირები (განსაკუთრებით მინა, კერამიკა, ლაქი, კლინკერის აგური, ბუნებრივი ქვა, მეტალი და ხე) შეფუბებისგან. ბათქაშის მიმდრეკილი დაუყონებლივ განმინდეთ წყლით. Capatect-Mineral-Leichtputze-არ გამოდგება წყლის დატვირთვის მქონე ჰორიზონტალური ზედაპირებისათვის.

მითითებები

უსაფრთხოების ნორმები	ფხვნილს გააჩნია ტუტე თვისებები, იწვევს კანის გაღიზიანებას, აზიანებს თვალს. არ შეისუნთქოთ მტვერის “ღრუბელი”. მოერიდეთ თვალში, კანზე და ტანსაცმელზე მოხვედრას. მუშაობისას გამოიყენეთ დამცავი აღჭურვილობა. გადაყლაპვისას: გამოირიცხეთ პირი, არ გამოიწვიოთ ღებინება. თვალში მოხვედრისას: რამოდენიმე წუთის განმავლობაში გამიბანეთ წყლით. კონტაქტურივთ ლინზები ამოიღეთ. განაგრძეთ თვალის გამობანა, მიმართეთ ექიმს.
უტილიზაცია	ცარიელი შეფუთვა მეორადი გადამუშავებისათვის ჩააბარეთ ლიცენზირებულ ნაგავსაყრელზე. საღებავის ნარჩენი გამხმარი მასა შესაძლებელია უტილიზირებულ იქნას, ადგილობრივი ადმინისტრაციული წესების შესაბამისად.
GIS კოდი	ZP1
ნებართვები	Z-33.41-130 Z-33.43-132 Z-33.44-133 Z-33.47-859
ტექნიკური კონსულტაცია	მოცემული ტექნიკური ინფორმაციის ფარგლებში შეუძლებელია მოცემული იქნას რჩევები - პრაქტიკაში არსებული ყველა ზედაპირის და მათი დამუშავების შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუკი დასამუშავებელი ზედაპირი არ არის შესული ამ ინფორმაციაში, კონსულტაციისათვის მიმართეთ კაპაროლის ოფისს, ან ადგილს, სადაც მოხდა პროდუქტის შეძენა. კომპანია კაპაროლი სიამოვნებით გაგიწევთ კონსულტაციას კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით. შპს კაპაროლ ჯორჯია აღ. ქართველიშვილის ქ. N8, 0198 თბილისი საქართველო office@caparol.ge www.caparol.ge