

Capaver® CapaColl GK

მაღალი ხარისხის დისპერსიული წებო - გამხსნელების გარეშე.
ყველა სახის ფლიზელინის და მინაბოჭკოვანი ქსოვილის დასაწებლად.



პროდუქტის აღწერა

გამოყენების სფეროები

გამოსაყენებლად მზა, მაღალი ეფექტურობის მქონე დისპერსიული წებო, ყველა ტიპის ფლიზელინის და მინა ბოჭკოვანი ქსოვილების - ინტერიერის კედლებზე დასაბანად.
მაგ: Capaver-ის მინაბოჭკოვანი ქსოვილები, Akkord-ის ფლიზელინი, FantasticFleece-ი და ა.შ.

თვისებები

- E.L.F.
- ძალიან მაღალი ადჰეზია
- გაზრდილი გამოყენების დრო
- დაბალი ხარჯი
- კლასი B1 - "ძნელად აალებადი" DIN 4102-ის მიხედვით - Capaver-ის მინაბოჭკოვან ქსოვილებთან, ფლიზელინებთან და კაპაროლის საღებავებთან ერთად კომბინაციაში გამოყენებისას.
- კლასი A2 - "არ იწვის" DIN 4102-ის მიხედვით - Capaver-ის მინაბოჭკოვან ქსოვილებთან, ფლიზელინებთან და კაპაროლის საღებავებთან ერთად კომბინაციაში გამოყენებისას.

შეფუთვის ზომები

16 კგ

ფერი

გამჭირვალე, თეთრი

შენახვის პირობები

შეინახეთ გრილ ადგილას. მოარიდეთ ყინვას.
გამოყენებული კონტეინერები შეინახეთ მჭიდროდ დახურულ მდგომარეობაში.

ტექნიკური პარამეტრები

sD მნიშვნელობა Capaver-ის ფლიზელინებთან ერთად გამოყენებისას:
Z150K sD= 0.03m = კლასი v1, DIN EN 1062-1-ის მიხედვით.

- სიმჭიდროვე: დაახლ. 1,10 გ/სმ3

დამხმარე პროდუქტები

- CapaColl VK
- CapaColl Sensitiv VK

გამოყენების
სფეროების განსაზღვრა,
ტექნიკური ინფორმაცია
N. 606- ის მიხედვით

ინტერიერი 1	ინტერიერი 2	ინტერიერი 3	ექსტერიერი 1	ექსტერიერი 2
+	+	○	-	-
(-) არ არის შესაფერისი / (○) შეზღუდულად შესაფერისი/ (+) შესაფერისი				

გამოყენება

შესაფერისი ზედაპირები

ზედაპირი უნდა იყოს მშრალი, სუფთა და განმაცალკეველი ნივთიერებებისაგან თავისუფალი.
გაითვალისწინეთ VOB, ნაწილი C, DIN 18366, პარაგრაფი 3-ის ნორმატივები.

წინასწარ დაგრუნტეთ მაღალი კონტრასტული ზედაპირები პროდუქტებით:
Capadecor DecoGrund-ით ან Caparol HaftGrund EG-ით.



ზედაპირის მომზადება	Q2/Q3 ფითხი / თხელი თაბაშირის ფილები < 0,5 მმ: თაბაშირის შემცველი, ხარისხის Q2/Q3 - დონის ჰიდრავლიკურად შემავსებელი ფითხის გამოყენებისას, რეკომენდებულია გამჭვირვალე, წყლის ბაზაზე არსებული საგრუნტავი მასალის გამოყენება. როგორც თაბაშირის შემცველი Q3 - ფითხების ალტერნატივა, რეკომენდირებულია პასტისებრი ფითხების გამოყენება.												
დატანის მეთოდები	პროდუქტი შეიძლება დატანილ იქნას - ფუნჯით, სამღებრო გორგოლაჭით ან ძლიერი უჰაერო მიფრქვევის აპარატით. უჰაერო მიფრქვევით (Airless) დატანის მეთოდი: <table><tr><td>გაზავება</td><td>10-20 % წყლით</td></tr><tr><td colspan="2">მიფრქვევა უჰაერო (Airless) აპარატით*</td></tr><tr><td>წნევა მიფრქვევისას</td><td>180 - 200 bar</td></tr><tr><td>მიფრქვევის კუთხე</td><td>40° - 50°</td></tr><tr><td>ნახვრეტის სისქე</td><td>0,017" - 0,019"</td></tr><tr><td>ფილტრი (MW)</td><td>დაახლ. 0,31მმ.</td></tr></table> პროდუქტებზე: AkkordVlies Z120 K, Z130 K ან Z150 K-ზე წებოს უჰაერო მიფრქვევით დატანისას საჭიროა დატანილი წებოს დამატებით სამღებრო გორგოლაჭით (ბეწვის სიმაღლე 12-14მმ.) გასწორება, რათა შეიქმნას თანაბარი, სწორი წებოვანი ფენა. მიფრქვევით დატანისას მიაქციეთ განსაკუთრებული ყურადღება მასალის მოხმარების რეკომენდირებულ რაოდენობას და თანაბარ განაწილებას, რომ ზედაპირზე არ მოხდეს წებოს რაოდენობის გადაჭარბება. დანეკება: სამღებრო გორგოლაჭით ან უჰაერო მიფრქვევის მეთოდით, დაიტანეთ ქსოვილზე/ფლიზელინზე საკმარისი რაოდენობით - CapaColl GK-ი და თანაბრად გაანაწილეთ 1-3 მისანეპებელი "რელონის" სიგანეზე. დაუყოვნებლივ დაიტანეთ მომზადებული წებოვანი ფლიზელინი ზედაპირზე და მიაჭირეთ სამღებრო შპატელით ან გორგოლაჭით, რათა კედელსა და ფლიზელინს შორის არ დარჩეს ჰაერის ბუშტუკები. სუსტად შემწოვ ზედაპირებზე, დაბალი ტემპერატურის პირობებში ან მაღალი ტენიანობის შემთხვევაში - მჭიდროდ ნაქსოვი და ლამინირებული მინაბოჭკოვანი ქსოვილების/ფლიზელინის გამოყენებამდე აცადეთ წებოს საკმარისი გამშრობა.	გაზავება	10-20 % წყლით	მიფრქვევა უჰაერო (Airless) აპარატით*		წნევა მიფრქვევისას	180 - 200 bar	მიფრქვევის კუთხე	40° - 50°	ნახვრეტის სისქე	0,017" - 0,019"	ფილტრი (MW)	დაახლ. 0,31მმ.
გაზავება	10-20 % წყლით												
მიფრქვევა უჰაერო (Airless) აპარატით*													
წნევა მიფრქვევისას	180 - 200 bar												
მიფრქვევის კუთხე	40° - 50°												
ნახვრეტის სისქე	0,017" - 0,019"												
ფილტრი (MW)	დაახლ. 0,31მმ.												
მიითითება	მინაბოჭკოვანი ქსოვილების/ფლიზელინის გამოყენებისას, ყოველთვის გაითვალისწინეთ პროდუქტის შესაბამისი ტექნიკური ინფორმაცია.												
ხარჯი	მინაბოჭკოვანი ქსოვილები/ფლიზელინი: წვრილი სტრუქტურის მქონე ქსოვილები/ფლიზელინი: დაახლ. 150 გ/მ2 საშუალო სტრუქტურის მქონე ქსოვილები/ფლიზელინი: დაახლ. 150-250 გ/მ2 უხეში სტრუქტურის მქონე ქსოვილები/ფლიზელინი: დაახლ. 200-250 გ/მ2 ზუსტი ხარჯი განისაზღვრება საცდელი დატანის გზით.												
გამოყენების პირობები	მინიმალური ტემპერატურა გამოყენებისა და შრობის პროცესში: ჰაერისა და ზედაპირის მინიმალური ტემპერატურა უნდა იყოს +5 C.												
შრობის დრო	20 C ტემპერატურისა და 65%-იანი ჰაერის ტენიანობის პირობებში ზედაპირი შემდგომი სამუშაოებისათვის მზადაა 6-12 საათში. საბოლოოდ გამშრალი კი, დაახლ. 3 დღეში. უფრო დაბალი ტემპერატურის შემთხვევაში შრობის დრო იზრდება.												
მიითითება	თხელი მინაბოჭკოვანი ქსოვილები, როგორიცაა 1100 K და 1100 VB, შეიძლება დამუშავდეს მხოლოდ 20% წყლით გაზავებული CapaColl GK-ით. წყლით გაზავება უნდა მოხდეს პროდუქტის ორიგინალ შეფუთვაში. წყლით გაზავების გარეშე გამოიყენება წებო/პროდუქტი: CapaColl VK-ი. ფლიზელინის: Capaver AkkordVliese-ის დამუშავებისას, მასალის გადაჭარბებულმა მოხმარებამ შეიძლება გამოიწვიოს ნაკერების მიდამოების გახსნა. ამ შემთხვევაში, ასევე რეკომენდირებულია წებოს/პროდუქტის: CapaColl VK-ის გამოყენება. თაბაშირის შემცველი ფითხების ზედაპირებზე დატანის შემთხვევაში, ტენიანობის ხანგრძლივმა ზემოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს მასალის დაბერვა, ჰაერის ბუშტუკების წარმოქმნა და აქერცვლა. ამიტომ, აუცილებელია მასალის სწრაფი გამშრობის უზრუნველყოფა სათანადო ვენტილაციისა და ტემპერატურის მეშვეობით.												

მიითითებები

უსაფრთხოების რჩევები	შეიძლება გამოიწვიოს კანის ალერგიული რეაქცია. ექიმის კონსულტაციის საჭიროების შემთხვევაში, თან იქონიეთ შეფუთვა ან ეტიკეტი. არ შეისუნთქოთ მასალის დატანის დროს წარმოქმნილი ნისლი ან ორთქლი. არ დაუშვათ მასალის თვალებში, კანზე ან ტანსაცმელზე მოხვედრა. ატარეთ დამცავი სათვალე და ხელთათმანები. კანთან შეხების შემთხვევაში, დაიბანეთ უხვად წყლით და საპნით. შეიცავს: 1,2-ბენზიზოთიაზოლ-3(2H)-ონი, 2-მეთილ-2H-იზოთიაზოლ-3-ონი, 5-ქლორო-2-მეთილ-2H-იზოთიაზოლ-3-ონის და 2-მეთილ-2H-ის რეაქციული მასა. იზოთიაზოლი -3-ონ (3:1).
----------------------	---

ტექნიკური ინფორმაცია N.895

უტილიზაცია	მეორადი გადამუშავებისათვის ჩააბარეთ მხოლოდ ცარიელი შეფუთვა. საღებავის ნარჩენი თხევადი მასა შესაძლებელია უტილიზირებულ იქნას როგორც წყალდისპერსული საღებავის დანაკარგი, გამხმარი ნარჩენი კი - როგორც გამხმარი საღებავი ან სამშენებლო ნაგავი.
VOC (აქროლადი ორგანული შენაერთების ზღვრული კონცენტრაცია ევროკავშირის სტანდარტის შესაბამისად)	2004/42/EG (2010): < 1 გ/ლ VOC.
პროდუქტის კოდი/Giscode	D1
შემადგენლობა	პოლივინილაცეტატის ფისი, სილიკატები, კალციუმის კარბონატი, წყალი, დანამატები, კონსერვანტები.
ტექნიკური კონსულტაცია	მოცემული ტექნიკური ინფორმაციის ფარგლებში შეუძლებელია მოცემული იქნას რჩევები - პრაქტიკაში არსებული ყველა ზედაპირის და მათი დამუშავების შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუკი დასამუშავებელი ზედაპირი არ არის შესული ამ ინფორმაციაში, კონსულტაციისათვის მიმართეთ კაპაროლის ოფისს, ან ადგილს, სადაც მოხდა პროდუქტის შეძენა. კომპანია კაპაროლი სიამოვნებით გაგიწევთ კონსულტაციას კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით. შპს კაპაროლ ჯორჯია ალ. ქართველიშვილის ქ. N8, 0198 თბილისი საქართველო office@caparol.ge www.caparol.ge