

DisboFLOOR 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung



შემცირებული ემისიების მქონე, გამჭვირვალე, 2 კომპონენტური ეპოქსიდური ფისის საგრუნტავი მასალა - მინერალური ზედაპირების მქონე იატაკების დასაგრუნტად. განსაკუთრებით შესაფერისია შედარებით ტენიანი ზედაპირებისათვის.

პროდუქტის აღწერა

გამოყენების სფეროები

ემისიის შემამცირებელი ფორმულის წყალობით, DisboFLOOR 420 E.MI PLUS-ი განსაკუთრებით შესაფერისია „მგრძნობიარე“ სივრცეებში გამოსაყენებლად, მაგალითად: მოხუცთა თავშესაფარები, სავადმყოფოები, სამედიცინო დაწესებულებები და მოსაცდელი ოთახები, საბავშვო ბაღები და სკოლები. მაღალი ადჰეზიის უნარის წყალობით, საიმედოა ტემპერატურისა და ტენიანობის ძლიერი რყევების შემთხვევაშიც კი, ასევე DisboFLOOR 475 E.MI PLUS-თან და სხვა DISBON-ის საღებავებთან კომბინაციაში.

ასევე გამოიყენება, როგორც საგრუნტი დანაფარი, საფითხი საშუალება, გამათანაბრებელი ფენა და ხსნაროვანი დანაფარები, მინერალურ ზედაპირებზე - იატაკის საფარების (საღებავების) ქვეშ, მაგალითად: საწარმო და სასაწყობო ობიექტებზე, ოფისებში და მოსაცდელ სივრცეებში და ასევე გაყიდვის წერტილებში.

ასევე გამოიყენება, როგორც შემკვრელი - კვარცის ქვიშის ნარევისთვის: DisboADD 946 Quarzsandmischung-ი (0,01 - 2,0 მმ) - მაღალი ცვეთამდეგობის მქონე, ინდუსტრიული დანაფარების შესაქმნელად და დაზიანებული უბნების ხელახალი პროფილირებისათვის. მოცურების საწინააღმდეგო ზედაპირების შესაქმნელად და ბზარების შესავსებად. როგორც ბეტონის დაცვა - ხელს უშლის ბეტონის ძალიან სწრაფად (ნაადრევად) გამრობას.

პროდუქტი შემოწმებულია სამშენებლო მასალების სანიტარულ-ჰიგიენური შეფასების კომიტეტის (AgBB) კრიტერიუმების შესაბამისად - ემისიაზე (გაფრქვევა) და აქროლადი ორგანული მენაერთების ემისიაზე (VOC). AgBB-ის შეფასების სქემა შემუშავდა გარემოს დაცვისა და ჯანმრთელობის დაცვის ორგანოების მიერ - მგრძნობიარე სივრცეებში სამშენებლო მასალების გამოყენებისთვის.

თვისებები

- შემცირებული ემისიები შემადგენლობაში
- ბენზოლის სპირტისა და ალკილფენოლის გარეშე
- კარგი შეღწევადობის უნარი
- ძალიან კარგი ფიქსაცია ბეტონის ზედაპირზე
- შესაფერისია გაზრდილი/ნარჩენი ტენიანობის მქონე (მაქს. 6%) ზედაპირებისთვის
- არ შეიცავს საღებავის დატენიანებისთვის ხელისშემშლელ ნივთიერებებს
- შემოწმდა ტენიანობის ზემოქმედებაზე 56 და 250 დღის განმავლობაში

მასალის შემკვრელი

დაბალი სიბლანტის 2 კომპონენტური ეპოქსიდური ფისი, სრულიად მყარი, გერმანული სამშენებლო ქიმიკატების ნორმების მიხედვით.

შეფუთვის ზომები

1 კგ, 5 კგ, 10 კგ ლითონის კომბინირებული კონტეინერი, 25 კგ. შეფუთვა (კომპ. A: 17,5 კგ ლითონის სათლი, კომპ. B: 7,5 კგ ლითონის სათლი)

ფერი

გამჭვირვალე

შენახვის პირობები

შეინახეთ გრილ ადგილას, მოარიდეთ ყინვას. ორიგინალ/დახურულ შეფუთვაში შენახული პროდუქტის ვარგისიანობის ვადა სულ მცირე 2 წელია. დაბალი ტემპერატურის შემთხვევაში, გამოყენებამდე მასალა შეინახეთ დაახლ. 20°C ტემპერატურაზე.



ტექნიკური ინფორმაცია N. 420

ტექნიკური პარამეტრები	■ სიმჭიდროვე: დაახლ. 1,1 გ/სმ3 ■ მშრალი ფენის სისქე: დაახლ. 90 µm/100 გ/მ2 ■ გაცვეთის მაჩვენებელი ტაბერის მიხედვით: (CS 10/1000 U/1000 g): დაახლ. 43 მგ/30 სმ2 ■ ელასტიურობის სიმტკიცე კონიგის-ის მიხედვით: დაახლ. 197 წმ ■ კომპრესიული ძალა: დაახლ. 89 N/მმ2
-----------------------	---

გამოყენება

შესაფერისი ზედაპირები	ბეტონი და ცემენტი. ზედაპირები უნდა იყოს მშრალი, სუფთა და თავისუფალი ადჰეზიური ნივთიერებებისაგან. ზედაპირს უნდა ჰქონდეს დატვირთვის უნარი, ჰქონდეს სტაბილური ფორმა, იყოს მყარი, თავისუფალი ფხვიერი ნაწილაკებისგან, მტკრისგან, ზეთისგან და ცხიმებისგან. ზედაპირის გაჭიმვის სიძლიერე უნდა იყოს საშუალოდ 1.5 N / მმ2. ყველაზე მცირე ერთეული მნიშვნელობა არ უნდა იყოს 1.0 N / მმ2- ზე დაბალი. ზედაპირებმა უნდა მიაღწიონ თანაბარ ტენიანობას. ნარჩენი/გაზრდილი ტენიანობის მქონე ბეტონის ზედაპირი (> 4% (CM-ის მეთოდი)), უნდა შეესაბამებოდეს მინიმუმ C25/30 - ხარისხს. ზედაპირის გაჭიმვის სიძლიერე უნდა იყოს საშუალოდ 2 N/მმ2. ყველაზე მცირე ერთეული მნიშვნელობა არ უნდა იყოს 1.5 N / მმ2- ზე დაბალი. ნარჩენი ტენიანობის ზუსტი განსაზღვრისთვის, გამოიყენეთ “ლუმელის მეთოდი”. დასაშვები ნარჩენი ტენიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 6 %-ს. არ შეიძლება ზედაპირის კვარცული ქვიშით მოყრა.
ზედაპირის მომზადება	ზედაპირი უნდა მომზადდეს მექანიკურად, განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისად. არამზიდი და დაბინძურებული დანაფარები/ფენები სრულად უნდა მოშორდეს ზედაპირს. ფორები და ღრუები უნდა გაიხსნას, ზედაპირს უნდა ჰქონდეს წვრილმარცვლოვანი სტრუქტურა
მასალის მომზადება	კომპონენტი A (ძირითადი მასა) ამოურიეთ და დაამატეთ კომპონენტს B (გასამყარებელი მასა). შემდეგ ნელა მბრუნავ სარევი (მაქსიმუმ 400 U/წთ.) ინტენსიურად შეურიეთ ერთმანეთს, ერთგვაროვანი მასის და ფერის მიღებამდე. მასალა გადაიტანეთ სხვა ქურჩელში (საცავში) და კვლავ საფუძვლიანად აურიეთ.
შერევის კოეფიციენტი	კომპონენტი A (ძირითადი მასა) : კომპონენტი B (გასამყარებელი) = 7 : 3 ნაწილები წონის მიხედვით
დატანის მეთოდები	მასალის დატანა შესაძლებელია - რეზინის შპატელით, საგრუნტი ფუნჯით, საშუალო ბეწვიანი გორგოლაჭით, ან საგლუვი ქაფჩით.
დანაფარვის სტრუქტურა	საგრუნტი დანაფარი დაასხით შერეული მასალა ზედაპირზე და ნელ-ნელა, თანაბრად გაანაწილეთ რეზინის შპატელით, ისე რომ მოხდეს ფორების სრულად დაფარვა. ზედაპირზე პრიალა ლაქების წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად, მასალას გადაატარეთ საშუალო ბეწვიანი გორგოლაჭი - ჯვარედინი სვლით. ძლიერად შემწოვ ზედაპირებზე საჭიროა განმეორებითი საგრუნტი ფენის დატანა - ფორების სრულფასოვნად დახურვისათვის. საგრუნტ დანაფარებზე დამატებითი სამუშაოების განხორციელება შესაძლებელია 24 საათის განმავლობაში. სამუშაო პროცესის მსვლელობისას, ხანგრძლივი შესვენების შემთხვევაში, ახლად დატანილ საგრუნტ დანაფარზე, მსუბუქად უნდა მოიყაროს კვარცული ქვიშა. გასათანაბრებელი ხსნარები და დანაფარები, უნდა მოიყაროს კვარცული ქვიშით/ პროდუქტით: DisboADD 943-ით (0,4-0,8 მმ) და ხსნაროვანი დანაფარები კვარცული ქვიშით/ პროდუქტით: DisboADD 944 (0,8-1,2 მმ) (იხილეთ შესაბამისი ტექნიკური ინფორმაცია). არ მოყაროთ კვარცული ქვიშა 1 მმ-ზე ნაკლები ფენის სისქის დანაფარებზე. ქვიშა მოუყრელი საგრუნტი დანაფარები, განმეორებით უნდა დამუშავდეს 24 საათის მანძილზე. მოცურების საწინააღმდეგო/დამასრულებელი დანაფარი დაგრუნტეთ ზედაპირი 1-2 სამუშაო სვლაში, ზემოთ აღნიშნული მეთოდებით. მოცურების საწინააღმდეგო დანაფარის შესაქმნელად, ახლად დაგრუნტულ დანაფარებზე უნდა მოიყაროს კვარცული ქვიშა/პროდუქტი: DisboADD 943 ან DisboADD 944-ი, ან სხვა შესაფერისი ქვიშის პროდუქტები (მაგალითად: Durop-ი, Granitsplitt-ი ან Silicium-Carbid-ი). დეფექტების გასწორება/დაფითხვა უსწორმასწორო ზედაპირების გასასწორებლად და უხეში ჩაღრმავებების ამოსავსებად > 1 მმ (იზომება-ქვიშით ზედაპირების დამუშავების მეთოდით*), საჭიროა ზედაპირის - შემავსებელი ფითხით დამუშავება. საფითხი მასის მომზადება: DisboFLOOR 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung: 1 წონა-წილი, DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1-0,4 მმ): 1,5 წონა-წილი. უსწორმასწორო ზედაპირების გასასწორებლად და უხეში ჩაღრმავებების ამოსავსებად 1 მმ (იზომება-ქვიშით ზედაპირების დამუშავების მეთოდით*), საჭიროა ზედაპირის - შემავსებელი ფითხით დამუშავება. საფითხი მასის მომზადება: DisboFLOOR 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung: 1 წონა-წილი, Quarzsand: 1,5 წონა-წილი (DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1-0,4 მმ) + DisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4-0,8 მმ): 1 : 1 შერეული). დაასხით ფითხი ახლად დაგრუნტულ ზედაპირზე (საგრუნტი დანაფარი). გაასწორეთ ზედაპირზე მასალა საგლუვი ქაფჩით (მაგ: რკინის შპატელი - მაქს. 60მმ. სიგანე), რათა მოხდეს უსწორმასწორო ადგილების გათანაბრება. საჭიროების შემთხვევაში, მზა დაფითხულ დანაფარებს, მოაყარეთ კვარცული ქვიშა.

* ქვიშით ზედაპირების დამუშავების მეთოდები „DafStb“-დირექტივის მიხედვით, სარემონტო ინსტრუქციები, ნაწილი 3: ჩადრმავებული ადგილების სიდრმის განსაზღვრა.

გამათანაბრებელი დანაფარი

მაღალი ხარისხის, ვიზუალურად დახვეწილი ზედაპირების შესაქმნელად, დაგრუნტეთ ზედაპირი ზემოთ აღწერილი მეთოდების მიხედვით და შემდგომ დაფითხეთ.

საფიოხი მასის მომზადება:

DisboFLOOR 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung: 1 წონა-წილი,

DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1-0,4 მმ): 1 წონა-წილი.

შერეული მასალა დაასხით დაგრუნტულ ზედაპირზე (საგრუნტი დანაფარი) და თანაბრად გაანაწილეთ მყარი რეზინის დაკბილული შპატელით (4მმ სამკუთხა კბილები). 10 წუთის შემდეგ თანაბრად გადაატარეთ წვეტიანი გორგოლაჭი - ჯვარედინი სვლით.

არ შეიძლება გამათანაბრებელი ფენის კვარცული ქვიშით მოყრა.

ხსნაროვანი დანაფარი

დაგრუნტეთ ზედაპირი ზემოთ აღნიშნული მეთოდებით. მოამზადეთ ხსნარი პროდუქტებით:

DisboFLOOR 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung: 1 წონა-წილი და DisboADD 946 Quarzsandmischung (0,01-2,0 mm): 10 წონა-წილი. შემკვრელის 5 კგ-იანი კონტეინერი განკუთვნილია (შესარევად მზადაა) - კვარცის ხსნარის 25 კგ-იანი ტომრისთვის. კვარცის ხსნარი ჩაასხით ფორსირებულ

მომრეკში და ნელა დაამატეთ შემკვრელის ნარევი - ინტენსიურად აურიეთ 3 წუთის განმავლობაში. დაიტანეთ ხსნარი, დაგრუნტულ ან გამყარებულ ზედაპირზე - „სველი-სველზე“ მეთოდით. შემდეგ გასწორეთ პლასტმასის ან უჟანგავი ფოლადის შპატელით. ხსნაროვანი დანაფარების დატანამდე, უკვე არსებული ხსნარები წინასწარ მოაცილეთ ზედაპირს. ხსნაროვანი დანაფარების ხელახლა დამუშავების წინ, DisboFLOOR 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung -ში დაამატეთ დაახლ. 2 წონა-% DisboADD 952 Stellmittel-ი და მიღებული მასალით გაჟღინთეთ/დაგრუნტეთ იგი.

პლინტესები (რადიუსი : 5 სმ)

იატაკის ზედაპირი დაგრუნტეთ ზემოთ აღნიშნული მეთოდებით. მოამზადეთ ხსნარი პროდუქტებით: DisboFLOOR 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung: 1 წონა-წილი და DisboADD 946 Quarzsandmischung (0,01-2,0 მმ) : 10 წონა-წილი. მომზადებული მასალა დაიტანეთ შესაფერისი ხელსაწყოს გამოყენებით - 5სმ რადიუსით.

ახალი ბეტონის დაცვა

წყლის გამოყოფის ეფექტურად შესამცირებლად და ბეტონის - ნაადრევი გამოშრობისგან დასაცავად, მასალა დატანილი უნდა იქნას რაც შეიძლება ადრე. ამისათვის შესაფერისი დროა: მაშინ როცა ბეტონზე < 0,55 წყალ-ცემენტის თანაფარდობით, დასაშვებია ფეხით სიარული (20 ° C ტემპერატურის პირობებში, რამოდენიმე საათის შემდეგ).

დაიტანეთ მასალა მხოლოდ ბეტონის ისეთ ზედაპირებზე, რომლებიც გახეხილია და ზედაპირზე არ წარმოიქმნება ადჰეზიის შემამცირებელი ცემენტის ნალექი. მასალის გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ ზედაპირზე არ არის ხილული წყლის ნალექი (გუბები). ბეტონი არ უნდა იყოს მოგლუვებული/მოპრიალებული.

მასალის გამოყენებამდე, გახეხეთ ბეტონის ზედაპირი ფოლადის ან პლასტმასის ცოცხით (Piasara), რათა მოაცილოთ ცემენტის ნალექი და ფორების გახსნით, გააუმჯობესოთ კაპილარული ცირკულაცია.

დაიტანეთ მასალა და გაანაწილეთ ზედაპირზე რეზინის შპატელის გამოყენებით. დაახლ. 10-15 წუთის შემდეგ (20 °C ტემპერატურის პირობებში) დანაფარებს გადაატარეთ გორგოლაჭი - ჯვარედინი სვლით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მასალის თანაბარი განაწილება.

ბეტონის ხარისხიდან გამომდინარე დაიტანეთ DisboFLOOR 420 E.MI PLUS 2K-EP Grundierung-ის მაქსიმალური რაოდენობა, რასაც შეიწოვს ბეტონის ზედაპირი. ზედაპირზე არ უნდა დარჩეს მასალის ნალექი (გუბები).

შუამონქმეთ დატანილი მასალა ფორების სიმჭიდროვეზე და საჭიროების შემთხვევაში, გაიმეორეთ სამუშაო, ფორების სრულად დახურვისათვის. შემდეგ მოაყარეთ კვარცული ქვიშა/პროდუქტი: DisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4-0,8 მმ).

გამოყენების დრო

20 °C ტემპერატურისა და 60%-იანი ჰაერის ტენიანობის პირობებში დაახლ. 30 წუთი. მაღალი ტემპერატურის პირობებში გამოყენების დრო მცირდება, ხოლო დაბალი ტემპერატურის შემთხვევაში იზრდება.

გამოყენების პირობები

მასალის, ცირკულირებადი ჰაერის და ზედაპირის ტემპერატურა:

მინიმალური - 10 ° C, მაქსიმალური - 30 ° C.

ჰაერის ტენიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 80%-ს. ზედაპირის ტემპერატურა არანაკლებ 3 °C-ით უნდა აღემატებოდეს ნამის წერტილის ტემპერატურას.

სამუშაო პროცესებს შორის
ლოდინის პერიოდი

სამუშაო პროცესებს შორის ინტერვალის დასაშვები დრო, 20 °C ტემპერატურის პირობებში უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 12 საათს და მაქსიმუმ 24 საათს. უფრო ხანგრძლივი ინტერვალის შემთხვევაში, ზედაპირი უნდა გაიშლიფოს შემდგომი ფენის დატანამდე, თუ წინასწარ არ მოხდა კვარცული ქვიშის მოყრა. მაღალი ტემპერატურის პირობებში გამოყენების დრო მცირდება, ხოლო დაბალი ტემპერატურის შემთხვევაში იზრდება.

შენიშვნა: მასალის, ახალი ბეტონის დამცავ დანაფარებად გამოყენებისას - 20°C ტემპერატურის პირობებში, მისი ხელახალი გადაფარვა თხელი ფენით (დამცავი დანაფარი, გორგოლაჭით დატანა) 2 დღის შემდეგ არის შესაძლებელი, ხოლო სქელი ფენით (სისქემური დაფარვა: შუალედური დანაფარი, დამცავი დანაფარი, ხსნაროვანი დანაფარი) 5 დღის შემდეგ.

შრობის დრო

20 °C ტემპერატურისა და 60%-იანი ჰაერის ტენიანობის პირობებში, დაახლ. 12 საათის შემდეგ დასაშვებია ზედაპირზე ფეხით სიარული. დაახლ. 3 დღის შემდეგ, ზედაპირი მზადაა მექანიკური დატვირთვების ასატანად. დაახლ. 7 დღის შემდეგ მზადაა სრული მექანიკური დატვირთვებისათვის. უფრო დაბალი ტემპერატურის შემთხვევაში შრობის დრო იზრდება. გამყარების/გამაგრების პერიოდში (დაახლ. 12 საათი - 20 °C ტემპერატურის პირობებში) დაცვაით დატანილი მასალა ტენიანობისგან, წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა ზედაპირი დაზიანდეს და შემცირდეს ადჰეზია.

ხელსაწყოების წმენდა

სამუშაოს დასრულებისას, ან ხანგრძლივი შესვენების დროს, ხელსაწყოები დაუყოვნებლივ განმინდეთ პროდუქტით: DisboADD 419.

ხარჯი

საგრუნტი დანაფარი	დაახლ. 200–400 გ/მ2
ძირითადი დანაფარი	დაახლ. 200–400 გ/მ2 თითო ფენა
დაფითხვა მსუბუქად უხეში, გლუვი ზედაპირებისთვის ჩაღრმავებების სიღრმე 1 მმ-მდე	
DisboFLOOR 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1-0,4მმ.)	დაახლ. 660 გ/მმ/მ2 დაახლ. 1 კგ/მმ/მ2
მსუბუქად უხეში, გლუვი ზედაპირებისთვის ჩაღრმავებების სიღრმე 1 მმ-დან	
DisboFLOOR 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1-0,4 მმ) DisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4-0,8 მმ)	დაახლ. 660 გ/მმ/მ2 დაახლ. 500 გ/მმ/მ2 დაახლ. 500 გ/მმ/მ2
გამათანაბრებელი დანაფარი მაღალი ხარისხის ზედაპირებისთვის	
DisboFLOOR 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1-0,4 მმ)	დაახლ. 800 გ/მ2 დაახლ. 800 გ/მ2
პლინტსები	
DisboFLOOR 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung DisboADD 946 Quarzsandmischung (0,01-2,0 მმ)	დაახლ. 150 გ/მ2 დაახლ.. 1,5 კგ/მ2
ხსნაროვანი დანაფარი*	
DisboFLOOR 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung DisboADD 946 Quarzsandmischung (0,01-2,0 მმ)	დაახლ. 190 გ/მმ/მ2 დაახლ. 1,9 კგ/მმ/მ2
ახალი ბეტონის დაცვა	
DisboFLOOR 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung DisboAdd 943 Quarzsandmischung (0,4-0,8 მმ)	დაახლ. 300–600 გ/მ² დაახლ. 1 კგ/მ²

ზუსტი ხარჯი განისაზღვრება საცდელი დატანის გზით.

* ეპოქსიდური ხსნარების (EP) - აივნის იატაკების ზედაპირებზე გამოყენება მხოლოდ ნაწილობრივ არის შესაძლებელი, ეპოქსიდური ხსნარების და ბეტონის გაფართოების სხვადასხვა სიჩქარის გამო. ფართომასშტაბიანი დატანა შეუძლებელია, რადგან დანაფარებზე წარმოიქმნება ბზარები.

მიითითებები

სერთიფიკატები

აქტუალური სერთიფიკატები ხელმისაწვდომია მოთხოვნის შემთხვევაში.

შენიშვნები

ულტრაიისფერი გამოსხივების და ამინდის ზემოქმედებისას, შესაძლებელია ფერის და ფაქტურის ცვლილება. ასევე ორგანულმა საღებავებმა (მაგალითად: ყავა, წითელი ღვინო და ფოთლები) , ან ქიმიურმა ნივთიერებებმა (მაგალითად: სადებიზფექციო საშუალებები, მჟავები და ა.შ) შესაძლოა გამოიწვიოს ფერის ცვლილება. ეს არ ახდენს გავლენას მასალის ეფექტურობასა და ექსპლუატაციის თვისებებზე.

უსაფრთხო
მოხმარების წესები

პროდუქტი განკუთვნილია მხოლოდ სამრეწველო და პროფესიული მოხმარებისთვის.

კომპონენტი A (ძირითადი მასა):
იწვევს კანის გაღიზიანებას. შესაძლოა გამოიწვიოს ალერგიული რეაქციები. იწვევს სერიოზულ თვალის დაზიანებას - ატარეთ დამცავი სათვალე. მომწამვლელია წყლის ორგანიზმებისთვის, ხანგრძლივი ზემოქმედებით. მოარიდეთ თვალებთან კონტაქტს, კანზე ან ტანსაცმელზე მოხვედრას. გამოყენების შემდეგ საფუძვლიანად დაიბანეთ კანი. არ დაუშვათ გარემოში და ნიადაგში მოხვედრა. ატარეთ დამცავი ხელთათმანები და სათვალე. თვალების ხანგრძლივი გაღიზიანების შემთხვევაში: მიმართეთ ექიმს. სამუშაო ტანსაცმელი გაიხადეთ და გარეცხეთ შემდეგ გამოყენებამდე.
შეიცავს: ბის(4,4'-გლიციდილოქსიფენილ) პროპანი, ბისფენოლი F ეპოქსიდური ფისი MW <700, 1,3-ბის(2,3-ეპოქსიპროპოქსი)-2,2-დიმეთილპროპანი, ოქსირანი, მონოდერივატი.

კომპონენტი B (გასამყარებელი მასა):
საზიანოა ჯანმრთელობისთვის გადაყლაპვის და შესუნთქვის შემთხვევაში. იწვევს კანის გაღიზიანებას. იწვევს თვალის სერიოზულ გაღიზიანებას. შესაძლოა გამოიწვიოს კანის ალერგიული რეაქცია. აღიზიანებს სასუნთქ გზებს. მომწამვლელია წყლის ორგანიზმებისთვის, ხანგრძლივი ზემოქმედებით. არ შეისუნთქოთ წარმოქმნილი ორთქლი/აირები. მოარიდეთ თვალებთან კონტაქტს, კანზე ან ტანსაცმელზე მოხვედრას. ატარეთ დამცავი ხელთათმანები / დამცავი ტანსაცმელი / დამცავი სათვალეები / სახის დაცვა. კანთან ან თმასთან კონტაქტისას: დაუყოვნებლივ გაიხადეთ საშუალო ტანსაცმელი და საფუძვლიანად ჩამოიბანეთ კანი (თმა). შესუნთქვის შემთხვევაში: გაიყვანეთ დაზარალებული სუფთა ჰაერზე, იზრუნეთ შეუფერხებელ სუნთქვაზე, სასწრაფოდ მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას. თვალებთან კონტაქტის შემთხვევაში: რამოდენიმე წუთის მანძილზე გამოიბანეთ წყლით, კონტაქტური ლინზები გამოიღეთ, განაგრძეთ დაბანა, სასწრაფოდ მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას.
შეიცავს: პოლიოქსიპროპილენდიამინი, 1,3 ციკლოპექსილ ბის(მეთილამინი).

უტილიზაცია მეორადი გადამუშავებისათვის ჩააბარეთ მხოლოდ ცარიელი შეფუთვები (მასალის ნარჩენების გარეშე). გამაგრებული მასალის ნარჩენების უტილიზაცია უნდა მოხდეს ადგილობრივი ნორმების გათვალისწინებით

აქროლადი ორგანული შენაერთების ზღვრული კონცენტრაცია ევროკავშირის სტანდარტის შესაბამისად (VOC) პროდუქტის კატეგორია (Kat. A/i): 500 გ/ლ. , ეს პროდუქტი შეიცავს არაუმეტეს 1 გ/ლ აქროლად ორგანულ ნივთიერებებს (VOC).

პროდუქტის კოდი/Giscode RE30
RE1 (ძველი)

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ პროდუქტის უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცლები.

CE-მარკირება

	
Disbon GmbH Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt	
08 DIS-420-010265 EN 13813:2002	
სინთეზური ფისოვანი საფარი ინტერიერში გამოსაყენებლად EN 13813:SR-Bfl s1-B1,5-AR1-IR4	
აალების კოეფიციენტი	Efl
კოროზიული ნივთიერებების გამოყოფა	SR
ცვეთამედეგობა	≤ AR1
მოჭიდების სიმტკიცე	≥ B1,5
დარტყმის მიმართ მედეგობა	≥ IR4

EN 13813
DIN EN 13813 "Screed Mortars, screed compounds and screeds - Screed mortars and screed compounds - თვისებები და მოთხოვნები" (2003 წლის იანვარი) - განსაზღვრავს მოთხოვნებს ხსნაროვანი დანაფარების მიმართ, რომლებიც გამოიყენება ინტერიერის იატაკის კონსტრუქციებისთვის. სინთეზური ფისოვანი საფარები და გამჟღენთები, ასევე უნდა შეესაბამებოდეს ამ სტანდარტებს. პროდუქტები, რომლებიც შეესაბამება ზემოაღნიშნულ სტანდარტს, უნდა იყოს მონიშნული CE მარკირებით.

ტექნიკური კონსულტაცია

მოცემული ტექნიკური ინფორმაციის ფარგლებში შეუძლებელია მოცემული იქნას რჩევა პრაქტიკაში არსებული ყველა ზედაპირის და მათი დამუშავების შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუკი დასამუშავებელი ზედაპირი არ არის შესული ამ ინფორმაციაში, კონსულტაციისათვის მიმართეთ "კაპაროლის" ოფისს, ან ადგილს, სადაც მოხდა პროდუქტის შექმნა. კომპანია "კაპაროლი" სიამოვნებით გაგიწევთ კონსულტაციას კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით.

შპს კაპაროლ ჯორჯია

აღ. ქართველიშვილის ქ. N8,
0198 თბილისი საქართველო
office@caparol.ge
www.caparol.ge