

Indeko-plus

რესურსების დამზოგავი და კონსერვანტების გარეშე,
უმაღლესი კლასის ინტერიერის საღებავი.



პროდუქტის აღწერა

გამოყენების სფეროები

უმაღლესი ხარისხის კედლის და ქერის საღებავი, ყველანაირი ინტერიერის ზედაპირებისათვის. Indeko-plus-ს გააჩნია გაორმაგებული ფარვის უნარი, ამიტომ ხშირ შემთხვევაში საკმარისია ერთი ფენა ხარისხიანი ზედაპირის დასაფარად. შრება ძალიან სწრაფად, ამიტომ საუკეთესო არჩევანია ისეთი ობიექტებისათვის, რომელთა რემონტი და ექსპლუატაციაში შესვლა უნდა მოხდეს მოკლე ვადებში. საღებავს არ ახასიათებს ემისია, არ შეიცავს გამხსნელებს, ამიტომ არც დატანის და არც შრობის პროცესში არ გამოყოფს ჯანმრთელობისათვის მავნე ნივთიერებებს.

თვისებები

- წყალდისპერსიული, ეკოლოგიურად უსაფრთხო, პრაქტიკულად უსუნო
- არ შეიცავს ცარცავად და დამქრქალავ აქტიურ ნივთიერებებს
- ადვილად ნაწილდება ზედაპირზე
- გაორმაგებული დაფარვის უნარი
- სითეთრის მაღალი ხარისხი
- მარტივად შემაკვებელი, არ ყვითლდება
- ორთქლგამტარი, $Sd < 0,1$ მ.

მასალის შემკვრელი

ხელოვნური ნივთიერებების დისპერსია DIN 55945-ის მიხედვით

შეფუთვის ზომები

- **სტანდარტული:** 2,5 ლ, 5 ლ, 12,5 ლ.
- **ColorExpress:** 1,25 ლ, 2,5 ლ, 5 ლ, 7,5 ლ, 12,5 ლ.

ფერი

თეთრი

Indeko-plus -ის შეფერადება შესაძლებელია CaparolColor-ის ხელის კოლორანტებით, ან AmphiColor® Voll- und Abtönfarben-ით. თუ ერთზე მეტი შეფუთვა არის შეფერადებული ხელის კოლორანტით, მაშინ სავალდებულოა ყველა შეფუთვის ერთმანეთში გულდასმით შერევა, რათა თავიდან იქნას აცილებული სხვაობა ფერებში (აჭრელება) ზედაპირზე. Indeko-plus-ის შეფერადება შესაძლებელია ასევე მანქანურად ColorExpress-სისტემის ყველა პოპულარული ფერით. გამოყენებამდე რეკომენდირებულია საღებავის სასინჯი დატანა, რათა გამოირიცხოს აცდენა სასურველ ტონთან. ერთი ზედაპირის შეღებვისას გამოიყენეთ იდენტური წარმოების სერიის მქონე პროდუქტი. ინტენსიური ფერების გამოყენებისას (მაგალითად: წითელი, სტაფილოსფერი, ყვითელი), სასურველია ზედაპირი ჯერ დაიგრუნტოს საბოლოო ფერთან მიახლოებული პასტელური ტონით თეთრ ბაზაზე. შესაძლებელია საჭირო გახდეს განმეორებითი შეღებვა.

სიპრიალის ხარისხი

განსაკუთრებით მქრქალი - G4

შენახვის პირობები

შენახეთ გრილ ადგილას, მოარიდეთ ყინვას.



ტექნიკური პარამეტრები

გამოყენების
სფეროების განსაზღვრა,
ტექნიკური ინფორმაცია N.
606- ის მიხედვით.

მონაცემები DIN EN 13 300 - სტანდარტების შესაბამისად:

- სველი მოხეხვის კლასი: -1, მორეცხვისადმი მედეგი
- კონტრასტი: დაფარვის კლასი - 1, მაჩვენებელი: 8 მ²/ლ
- ნაწილაკების მაქსიმალური ზომა: S1 წმინდა (< 100 µm)
- სიმჭიდროვე: დაახლ. 1,4 გ/სმ3
- ორთქლგამტარიანობა - (Sd): < 0,1 მ.

ინტერიერი 1	ინტერიერი 2	ინტერიერი 3	ექსტერიერი 1	ექსტერიერი 2
+	+	-	-	-
(-) არ არის შესაფერისი / (○) შეზღუდულად შესაფერისი / (+) შესაფერისი				

გამოყენება

შესაფერისი ზედაპირები

ზედაპირის მომზადება

ზედაპირი უნდა იყოს მშრალი, სუფთა და ადჰეზიის დამაბრკოლებელი ნივთიერებებისგან თავისუფალი.

PII და PIII-ის ჯგუფის ცემენტის სხნარის ბათქაშები/კომპრესიული სიძლიერე DIN EN 998-1 შესაბამისად არანაკლებ B 1,5 N / mm²: მყარი, კარგად შემწოვი ბათქაშები შეღებუთ წინასწარი დამუშავების გარეშე. ფოროვანი, ცარცვადი შემწოვი ბათქაშები დაგრუნტეთ CapaSol RapidGrund-ით ან CapaSol Konzentrat-ით.

PIV ჯგუფის ცემენტის სხნარების თაბაშირი და მზა ბათქაშები/კომპრესიული ძალა DIN EN 13279 შესაბამისად არა ნაკლებ 2 N / mm²: დაგრუნტეთ Haftgrund EG-ით. თაბაშირის ბათქაშები არასწორი ზედაპირით დააზუმფარეთ, განმინდეთ მტკრისგან და დაგრუნტეთ Dupa-Putzfestiger-ით.

სამშენებლო თაბაშირის ფილები: თაბაშიროჭკოვანი ფილები დაგრუნტეთ CapaSol RapidGrund-ით ან CapaSol Konzentrat-ით. გლუვი, მკვრივი ზედაპირის ფილები დაგრუნტეთ HaftGrund EG-ით.

თაბაშირ-მუყაოს ფილები: დააზუმფარეთ ფიტის ნარჩენები. რბილი და დაზუმფარებული ადგილები გაამყარეთ Dupa-Putzfestiger-ით. დაგრუნტეთ HaftGrund EG-ით, CapaSol RapidGrund-ით ან CapaSol Konzentrat-ით. ფილები წყალში სხნადი ჰიგმენტური ლაქებით, დაგრუნტეთ AquaSperrgrund-ით. გაითვალისწინეთ BFS - მონაცემთა ფურცელი N.12.

ბეტონი: მოაცილეთ ცარცვადი, ფხვნიანი ნივთიერებები.

ფოროვანი ბეტონი: დაგრუნტეთ Capaplex 1:3 წილ წყალთან.

კირი და აგური/კრამიტი: შეღებუთ წინასწარი მომზადების გარეშე.

მყარი მზიდუნარიანი დანაფარები: მქრქალი, სუსტად შემწოვი ზედაპირები შეღებუთ დაუშვებლად. პრიალა,ლაქით და ემალით დაფარული ზედაპირები დააზუმფარეთ და დაამუშავეთ HaftGrund EG-ით.

არამზიდუნარიანი დანაფარები: ხელოვნური ფისის თაბაშირები, ლაქისა და დისპერსიული საღებავების დანაფარები მოაშორეთ სრულად. სუსტად შემწოვი, გლუვი ზედაპირები დაგრუნტეთ Haftgrund EG-ით. მსხვილ ფოროვანი, ცარცვადი, შემწოვი ზედაპირები დაგრუნტეთ CapaSol RapidGrund-ით. მინერალური საღებავების არამზიდი დანაფარები მექანიკურად მოაცილეთ და განმინდეთ მტკრისგან. დაგრუნტეთ Dupa-Putzfestiger-ით.

დანაფარები წებოვანი საღებავით: საფუძვლიანად ჩამორეცხეთ. დაგრუნტეთ Dupa-Putzfestiger-ით.

რელიეფური, ბოჭკოვანი ან ტვიფრული ქაღალდის შეუღებავი შპალერი: შეღებუთ წინასწარი მომზადების გარეშე.

არამზიდუნარიანი შპალერი: მთლიანად მოაშორეთ, მორეცხეთ და გაასუფთავეთ ნარჩენებისგან. დაგრუნტეთ DupaPutzfestiger-ით.

ხავს-მოდებული და სოკოთი დაზიანებული ზედაპირები: ობით და სოკოთი დაზიანებული ადგილები განმინდეთ წყლით. ჩამორეცხეთ Capatox-ით ან FungiGrund-ით და კარგად გააშრეთ. დაგრუნტეთ ზედაპირის სახეობის და თვისებების შესაბამისად. განსაკუთრებით დაზიანებულ ზედაპირებზე დამასრულებელ ფენად წაუსვით Indeko-W, Malerit-W ან Fungitex-W.

ზედაპირები ნიკოტინის, წყლის, ქვარტლის და ცხიმის ლაქებით: ნიკოტინით, ქვარტლით და ცხიმით დაბინძურებული ზედაპირები ჩამორეცხეთ ცხიმის მოსაშორებელი საშუალებით (მაგალითად ქურჭლის სარეცხი საშუალება), შემდგომ კარგად გააშრეთ. გამშრალ ზედაპირზე შემორჩენილი წყლის ლაქები გახეხეთ და განმინდეთ. პირველი ფენა წაუსვით Caparol AquaSperrgrund. ძლიერ დაბინძურებულ ზედაპირებზე. დამასრულებელ ფენად გამოიყენეთ Caparol Aqua-inn N°1.

ხის ზედაპირები: წაუსვით წყალდისპერსიული, ეკოლოგიურად უსაფრთხო Capacryl Acryl-ის ლაქები ან Capacryl PU-ის ლაქები.

მცირე დეფექტები: გამოსაწორეთ Caparol-Akkordspachtel-ით და შემდგომ დაგრუნტეთ.

Q2/Q3 ფიფხი / თხელი თაბაშირის ფიფხები < 0,5 მმ: თაბაშირის შემცველი, ხარისხის Q2/Q3 - დონის ჰიდრავლიკურად შემაკვებელი ფიფხის გამოყენებისას, რეკომენდებულია გამჭვირვალე, წყლის ბაზაზე არსებული საგრუნტავი მასალის გამოყენება.

დატანის მეთოდები

შესაძლებელია დატანილ იქნას ფუნჯით, სამღებრო გორგოლაჭით და უჰაერო (Airless) მიმფრქვევით.

უჰაერო მიფრქვევა (Airless):

გაზავება	მაქს. 5% წყალი
გამფრქვევი	
წნევა მიფრქვევისას	150 - 180 bar
მიფრქვევის კუთხე	40° - 50°
ნახვრეტის სისქე (Inch)	0,019" - 0,021"
ფილტრი (MW)	დაახლ. 0,31მმ

სამუშაოს დასრულებისას ხელსაწყოები განმინდეთ წყლით.

დაფარვის სტრუქტურა

დაიტანეთ საღებავი ერთ სქელ ფენად, წყლის მაქს. 5%-იანი გაზავებით. კონტრასტული ზედაპირები წინასწარ უნდა დაიფაროს საღებავის 10%-მდე წყლით გაზავებული საგრუნტავი ფენით. არათანაბარი შეწოვის უნარის მქონე ზედაპირები დაგრუნტეთ Caparol-Haftgrund-ით.

ხარჯი

ერთ ფენაზე დაახლოებით 125 მლ/მ2 გლუვი ზედაპირებისათვის. ხაოიან ზედაპირებზე ხარჯის რაოდენობა შესაბამისად იზრდება.

გამოყენების პირობები

მინიმალური ტემპერატურა გამოყენებისა და შრობის პროცესში: ჰაერისა და ზედაპირის ტემპერატურა არანაკლებ +5 ° C.-სა.

შრობის დრო

20° C ტემპერატურისა და 65%-იანი ჰაერის ტენიანობის პირობებში ზედაპირი შემდგომი სამუშაოებისათვის მზადაა 4-6 საათში. მზიდუნარიანი ხდება 3 დღეში. ჰაერის დაბალი ტემპერატურისა და მაღალი ტენიანობის პირობებში ეს ვადები მატულობს.

შენიშვნები

გადაბმის ადგილებზე ზოლოვანი ლაქების გაჩენის თავიდან ასაცილებლად პროდუქტი დატანილ უნდა იქნას ერთი მოსმით “ სველი-სველზე ” მეთოდით. უჰაერო (Airless) მიფრქვევით დატანის დროს საღებავი ამოურიეთ საფუძვლიანად და გაატარეთ საცერში.

შიდა სამუშაოების დროს Caparol-Tiefgrund TB-ის გამოყენებისას შესაძლებელია წარმოიქმნას გამხსნელის ტიპური სუნი, ამიტომ იზრუნეთ მუდმივ განიავებაზე. შენობებში, მგრძნობიარე გარემოში გამოიყენეთ ნაკლები სუნის მქონე AmphiSilan-Putzfestiger-ი.

მუქ ტონებში შეღებვისას მექანიკურმა დაზიანება შესაძლებელია გააჩინოს შედარებით ღია ფერის კვალი (ნაკანრები).

ინტენსიურ ფერებში შეღებილი და დიდი დატვირთვის მქონე ზედაპირები სასურველია დამატებით დაიფაროს დამცავი მასალით PremiumColor-ი.

ზედაპირის ფაქტურის ხარისხი დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე და არ არის რეგლამენტირებული.

მითითებები

რისკები / რჩევები უსაფრთხოებისთვის

შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას! მუშაობის პროცესში იზრუნეთ მუდმივ განიავებაზე. არ ქამოთ, დალიოთ, ან მოწიოთ ამ პროდუქტით მუშაობისას. კანზე, ან თვალებში მოხვედრის შემთხვევაში კარგად დაიბანეთ წყლით. არ დაუშვათ პროდუქტის წყალსადენებში და ნიადაგში მოხვედრას. ხელსაწყოები განმინდეთ წყლით და საჰანო. საფრქვევით შეღებვის შემთხვევაში არ შეისუნთქოთ წარმოქმნილი „ღრუბელი“.

უტილიზაცია	მეორადი გადამუშავებისათვის ჩააბარეთ მხოლოდ ცარიელი შეფუთვა. საღებავის ნარჩენი თხევადი მასა შესაძლებელია უტილიზირებულ იქნას, როგორც წყალდისპერსიული საღებავის დანაკარგი, გამხმარი ნარჩენი კი - როგორც გამხმარი საღებავი ან სამშენებლო ნაგავი.
VOC (აქროლადი ორგანული შენაერთების ზღვრული კონცენტრაცია ევროკავშირის სტანდარტის შესაბამისად)	პროდუქტის კატეგორია (A/a): 30 გ/ლ (2010). ეს პროდუქტი შეიცავს მაქსიმუმ < 1 გ/ლ აქროლად ორგანულ ნივთიერებებს (VOC)
პროდუქტის კოდი საღებავები და ემალები (Giscode)	BSW10 ძველი: M-DF01
შემადგენლობა	პოლიაკრილატის ფისი, ტუტე წყლის მინა, ტიტანის დიოქსიდი, სილიკატები, მინერალური პიგმენტები/შემავსებლები, კალციუმის კარბონატი, წყალი, დანამატები.
ტექნიკური კონსულტაცია	მოცემული ტექნიკური ინფორმაციის ფარგლებში შეუძლებელია მოცემული იქნას რჩევები - პრაქტიკაში არსებული ყველა ზედაპირის და მათი დამუშავების შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუკი დასამუშავებელი ზედაპირი არ არის შესული ამ ინფორმაციაში, კონსულტაციისათვის მიმართეთ კაპაროლის ოფისს, ან ადგილს, სადაც მოხდა პროდუქტის შეძენა. კომპანია კაპაროლი სიამოვნებით გაგიწევთ კონსულტაციას კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით. შპს კაპაროლ ჯორჯია აღ. ქართველიშვილის ქ. N8, 0198 თბილისი საქართველო office@caparol.ge www.caparol.ge