

OptiSilan TiefGrund

ღრმად შემღწევი, ჰიდროფობიული თვისებების მიმნიჭებელი, სილიკონის ფისის საგრუნტავი, შიდა და გარე სამუშაოებისთვის.



პროდუქტის აღწერა

გამოყენების სფეროები

გასამყარებელი და ზედაპირის გასათანაბრებელი გამჭირვალე საგრუნტავი მასალა სილიკონის ფისის ბაზაზე - უხეშ ფოროვანი, მაღალი შეწოვის მქონე ზედაპირების, ცარცვადი ბათქაშების და ბეტონისთვის. ასევე შესაძლებელია თაბაშირის და თაბაშირ-მუყაოს ფილებზე გამოყენება - საგრუნტავ ფენად - წყალდისპერსიული, სილიკონის ფისის და პოლიმერული ფისის საღებავებისთვის. OptiSilan TiefGrund -ს, განსაკუთრებული პოლიცილოქსან-ჰიდროფობიული შემკვრელის წყალობით გააჩნია ღრმად შემღწევი და ჰიდროფობიის მიმნიჭებელი თვისებები.

თვისებები

- ღრმად შემღწევი პოლიცილოქსან-ჰიდროფობიული შემკვრელის წყალობით
- ჰიდროფობიული
- გამყარების კარგი უნარი
- საუკეთესო არჩევანია შემდეგი პროდუქტებისთვის: ThermoSan, AmphiSilan, Muresko

მასალის შემკვრელი

პოლისილოქსანის კომბინაცია და სინთეზური მასალის სპეციალური დისპერსია

შეფუთვა

2,5 ლ, 10 ლ

ფერი

მწვანე-გამჭირვალე

შენახვის პირობები

შეინახეთ გრილ ადგილას, მოარიდეთ ყინვას.

ტექნიკური პარამეტრები

- სიმკვრივე: დაახლოებით 1,0 გ/სმ3

გამოყენების სფეროების განსაზღვრა, ტექნიკური ინფორმაცია № 606 -ის მიხედვით.

ინტერიერი 1	ინტერიერი 2	ინტერიერი 3	ექსტერიერი 1	ექსტერიერი 2
+	+	+	+	+
(-) არ არის შესაფერისი / (○) შეზღუდულად შესაფერისი/ (+) შესაფერისი				

გამოყენება

შესაფერისი ზედაპირები

ზედაპირები უნდა იყოს სუფთა, განმაცალკეველი ნივთიერებებისგან (ზეთები, ცხიმები) თავისუფალი, მშრალი. თანახმად სტანდარტის VOB, ნაწილი C, DIN EN 18 363, პარაგრაფი 3.

ზედაპირის მომზადება

შესაფერისი ზედაპირების და მათი წინასწარი მომზადების შესახებ იხილეთ ჩვენი ტექნიკური ინფორმაცია Nr. 650 - "ზედაპირები და მათი წინასწარი მომზადება".



დატანის მეთოდები	დატანილ უნდა იქნას ფუნჯით ან სამღებრო გორგოლაჭით. ასევე შესაძლებელია უჰაერო მიფრქვევით დატანა (Airless). სამუშაოს დასრულებისას ხელსაწყოები განმინდეთ წყლით.
დაფარვის თანმიმდევრობა	ზომიერად შემწოვ ზედაპირებზე დაიტანება გაუზავებელი, ერთ ფენად. ღრმად შემწოვ ზედაპირზე ასევე გაუზავებელი და 1 ფენად, თუმცა ისე, რომ კარგად გაიფინტოს ზედაპირი. გრუნტმა არ უნდა წარმოქმნას პრიალა აპკი.
ხარჯი	დაახლ. 150–250 მლ/მ², დამოკიდებულია ზედაპირის სტრუქტურაზე. ზუსტი ხარჯი განისაზღვრება სასინჯი დატანით.
გამოყენების პირობები	ჰაერისა და ზედაპირის მინიმალური ტემპერატურა უნდა იყოს +5 °C. ხოლო მაქსიმალური +30 °C.
შრობის დრო	20° C ტემპერატურისა და 65%-იანი ჰაერის ტენიანობის პირობებში ზედაპირი შემდგომი სამუშაოებისათვის მზადაა 12 საათში. დაბალი ტემპერატურის შემთხვევაში შრობის დრო იზრდება.
უჰაერო მიფრქვევა (Airless)	მიფრქვევის კუთხე: 60° ნახევრეტის დიამეტრი: 0,029 მმ. წნევა მიფრქვევისას: 50 ბარი.
შენიშვნა	OptiSilan TiefGrund-ი არ არის გათვალისწინებული ჰორიზონტალური, წყლით დატვირთული ზედაპირებისთვის.

მიითითებები

უსაფრთხოების ნორმები	მოარიდეთ ბავშვებს! არ ჩაისუნთქოთ შეფრქვევისას წარმოქმნილი “ღრუბელი”, მუშაობის პროცესში იზრუნეთ მუდმივ განიავებაზე. არ ჭამოთ, არ დალიოთ და არ მოწიოთ ამ პროდუქტით მუშაობისას. თვალში ან კანზე მოხვედრისას დაუყოვნებლივ და გულდასმით დაიბანეთ წყლით და საპნით. დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ უსაფრთხოების ფურცელი. შეიცავს: 1,2 ბენზიზოთიაზოლ-3(2H)-ი-ის და 2-მეთილ-2H-იზოთიაზოლ-3-ი-ის.
უტილიზაცია	მეორადი გადამუშავებისათვის ჩააბარეთ მხოლოდ ცარიელი შეფუთვა. საღებავის ნარჩენი თხევადი მასა შესაძლებელია უტილიზირებულ იქნას როგორც ლაქის ან საღებავის დანაკარგი, გამხმარი ნარჩენი კი - როგორც საყოფაცხოვრებო ან სამშენებლო ნაგავი.
VOC (აქროლადი ორგანული შენაერთების ზღვრული კონცენტრაცია ევროკავშირის სტანდარტის შესაბამისად)	ეს პროდუქტი შეიცავს მაქსიმუმ 1 გ/ლ აქროლად ორგანულ ნივთიერებებს (VOC).
პროდუქტის კოდი საღებავები და ემალები	GISCODE: BSW20 მოძველებული: M-DF01.
შემადგენლობა	პოლიაკრილატის ფისი, წყალი, დანამატები, კონსერვანტები (მეთილ- / ბენზიზოთიაზოლინონი)
ტექნიკური კონსულტაცია	მოცემული ტექნიკური ინფორმაციის ფარგლებში შეუძლებელია მოცემული იქნას რჩევები - პრაქტიკაში არსებული ყველა ზედაპირის და მათი დამუშავების შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუკი დასამუშავებელი ზედაპირი არ არის შესული ამ ინფორმაციაში, კონსულტაციისათვის მიმართეთ კაპაროლის ოფისს, ან ადგილს, სადაც მოხდა პროდუქტის შეძენა. კომპანია კაპაროლი სიამოვნებით გაგიწევთ კონსულტაციას კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით. შპს კაპაროლ ჯორჯია აღ. ქართველიშვილის ქ. N8, 0198 თბილისი საქართველო office@caparol.ge www.caparol.ge