

Samtex 3

ღრმად მქრქალი ლატექსური საღებავი ინტერიერისათვის, გამსხნელებისა და მავნე ნივთიერებების გარეშე.



პროდუქტის აღწერა

გამოყენების სფეროები

მოხეხვის მიმართ მედეგი, ზედაპირების სტრუქტურის შემანარჩუნებელი საღებავი - გლუვი, მქრქალი და ელვგანტური დანაფარების შესაქმნელად. საუკეთესოდ გამოდგება სტრუქტურული, რელიეფური, ტვიფრული და შუშა-შპალერის დასაფარად. მავნე ემისიებისა და გამსხნელების გარეშე. სამუშაოების და შრომის დროს არ გამოიყოფა ჯანმრთელობისათვის მავნე ნივთიერებები.

თვისებები

- წყალდისპერსიული, ეკოლოგიური, მინიმალური არომატით
- გამსხნელებისა და მავნე გამონაყოფებისაგან თავისუფალი (E.L.F.)
- სითეთრის მაღალი ხარისხი
- კარგი დაფარვის უნარი
- ორთქლგამტარი
- მარტივი მოხმარებისათვის

მასალის შემკვრელი

სილიკონის ფისის ემულსია

შეფუთვა

- **ბაზა 1 (თეთრი):** 1.25ლ. 2.5 ლ, 5 ლ, 10 ლ, 15 ლ.
- **ბაზა 2 და 3 (შეფერადების შემდგომ):** 1.25ლ. 2.5 ლ, 5 ლ, 10 ლ.

ფერი

ბაზა 1 - თეთრი, შესაძლებელია შეფერადების გარეშე გამოიყენება.

ბაზა 2 და 3 - გამჭვირვალე, გამოიყენება მხოლოდ შეფერადების შემდეგ.

Samtex 3 ბაზა 1 კოლირდება ხელით CaparolColor და AVA ფერთა კოლექციების ყველა ტონებში. ფერთა სხვაობის (აჭრელება) თავიდან ასაცილებლად ხელით შეფერადებისას საჭიროა საღებავის მთლიანი რაოდენობა იქნას ერთმანეთში გულდასმით შერეული. 100 ლიტრის, ან მეტი ოდენობის საღებავის ფერზე დაყენებისას შესაძლებელია პროდუქტის ქარხნული წესით შეფერადება.

Samtex 3 კოლირდება მანქანური მეთოდით ColorExpress-ის სისტემის CaparolColor, Caparol 3D, NCS, Panorama, RAL და ფერთა სხვა კოლექციების ყველა ტონებში. ინტენსიურ და სუფთა ტონებს, მაგალითად: ყვითელი, ნარინჯისფერი, წითელი და ა.შ., გააჩნია ნაკლები დაფარვისუნარიანობა. რეკომენდებულია შუალედური ფენის დატანა შესაბამის პასტელურ ტონში, პიგმენტირებული თეთრი საღებავის ბაზაზე (ბაზა 1). შესაძლებელია საჭირო გახდეს განმეორებითი, დამასრულებელი ფენის დატანა.

სიპრიალის ხარისხი

ღრმად მქრქალი

შენახვის პირობები

შეინახეთ გრილ ადგილას, მოარიდეთ ყინვას.



ტექნიკური ინფორმაცია D012R NOE

ტექნიკური პარამეტრები

- რეცხვამდეგობა: კლასი 2, "რეცხვამდეგი" DIN EN 13 300-ის თანახმად
- კონტრასტი (დაფარვისუნარიანობა): კლასი 3, 7.5მ2/ლ ან 135 მლ/მ2
- ნაწილაკების მაქსიმალური (grit) ზომა: თხელი (<100 µm)
- სიმკვრივე: დაახლოებით 1.5 გ/სმ3

გამოყენება

შესაფერისი ზედაპირები

ზედაპირი უნდა იყოს მშრალი, სუფთა და თავისუფალი ადჰეზიის დამაბრკოლებელი ნივთიერებებისაგან.

ზედაპირის მომზადება

PII და PIII-ის ჯგუფის ცემენტის სხნარის ბათქაშები/კომპრესიული სიძლიერე DIN EN 998-1 შესაბამისად არანაკლებ B 1,5 N / mm²: მყარი, კარგად შემწოვი ბათქაშები შეღებეთ წინასწარი დამუშავების გარეშე. ფოროვანი, ცარცვადი შემწოვი ბათქაშები დაგრუნტეთ CapaSol RapidGrund-ით ან CapaSol Konzentrat-ით.

PIV ჯგუფის ცემენტის სხნარების თაბაშირი და მზა ბათქაშები/კომპრესიული ძალა DIN EN 13279 შესაბამისად არა ნაკლებ 2 N / mm²: დაიგრუნტოს Caparol –Haftgrund EG -თი. თაბაშირის ბათქაშები არასწორი ზედაპირით გაშლივით, განმინდეთ მტკრისგან და დაგრუნტეთ Dupa-Putzfestiger -ით.

სამშენებლო თაბაშირის ფილები: თაბაშირ-ბოჭკოვანი ფილები დაგრუნტეთ CapaSol RapidGrund -ით ან CapaSol Konzentrat-ით. გლუვი, მკვრივი ზედაპირის ფილები დაგრუნტეთ HaftGrund EG -თი.

თაბაშირ-მეყაოს ფილები: გაშლივით ფილების ნარჩენები. რბილი და გაშლივული ადგილები გაამყარეთ Dupa-Putzfestiger-ით. დაგრუნტეთ HaftGrund EG-თი, CapaSol RapidGrund-ით ან CapaSol Konzentrat-ით. ფილები წყალში სხნადი პიგმენტური ლაქებით დაგრუნტეთ AquaSperrgrund-ით. გაითვალისწინეთ BFS - მონაცემთა ფურცელი N.12

ბეტონი: მოაცილეთ ცარცვადი, ფხვნადი ნივთიერებები. -

ფოროვანი ბეტონი: დაგრუნტეთ Capaplex 1:3 წილ წყალთან

კირი და აგური/კრამიტი: შეღებეთ წინასწარი მომზადების გარეშე

მყარი მზიდი დანაფარები: მქრქალი, სუსტად შემწოვი ზედაპირები შეღებეთ დაუმუშავებლად. პრიალა,ლაქით და ემალით დაფარული ზედაპირები გაშლივით და დაამუშავეთ HaftGrund EG-თი.

არამზიდი დანაფარები: ხელოვნური ფისის თაბაშირები, ლაქისა და დისპერსიული საღებავების დანაფარები მოამორეთ სრულად. სუსტად შემწოვი, გლუვი ზედაპირები დაგრუნტეთ Haftgrund EG-თი. მსხვილ ფოროვანი, ცარცვადი, შემწოვი ზედაპირები დაგრუნტეთ CapaSol RapidGrund-ით. მინერალური საღებავების არამზიდი დანაფარები მექანიკურად მოაცილეთ და განმინდეთ მტკრისგან. დაგრუნტეთ Dupa-Putzfestiger-ით.

დანაფარები წებოვანი საღებავით: საფუძვლიანად ჩამორეცხეთ. დაგრუნტეთ Dupa-Putzfestiger-ით. რელიეფური, ბოჭკოვანი ან ტვიფრული ქაღალდის შეუღებავი შპალერი: შეღებეთ წინასწარი მომზადების გარეშე.

არამზიდი შპალერი: მთლიანად მოამორეთ, მორეცხეთ და გაასუფთავეთ ნარჩენებისგან.დაგრუნტეთ DupaPutzfestiger-ით.

ხავს-მოდებული და სოკოთი დაზიანებული ზედაპირები: ობით და სოკოთი დაზიანებული ადგილები განმინდეთ წყლით. ჩამორეცხეთ Capatox-ით ან FungiGrund-ით და კარგად გააშრეთ. დაგრუნტეთ ზედაპირის სახეობის და თვისებების შესაბამისად. განსაკუთრებით დაზიანებულ ზედაპირებზე დამასრულებელ ფენად წაუსვით Indeko-W, Malerit-W ან Fungitex-W.

ზედაპირები ნიკოტინის, წყლის, ქვარტლის და ცხიმის ლაქებით: ნიკოტინით, ქვარტლით და ცხიმით დაბინძურებული ზედაპირები ჩამორეცხეთ ცხიმის მოსაშორებელი საშუალებით (მაგალითად ქურჭლის სარეცხი საშუალება), შემდგომ კარგად გააშრეთ. გამშრალ ზედაპირზე შემორჩენილი წყლის ლაქები გახეხეთ და განმინდეთ. პირველი ფენა წაუსვით Caparol AquaSperrgrund. ძლიერ დაბინძურებულ ზედაპირებზე. დამასრულებელ ფენად გამოიყენეთ Caparol Aqua-inn N^o1.

ხის ზედაპირები: წაუსვით წყალდისპერსიული, ეკოლოგიურად უსაფრთხო Capacryl Acryl-ის ლაქები ან Capacryl PU- ის ლაქები.

მცირე დეფექტები: გამოასწორეთ Caparol-Akkordspachtel-ით და შემდგომ დაგრუნტეთ.)

დატანის მეთოდები	დატანილ უნდა იქნას სამღებრო ფუნჯით, გორგოლაჭით ან უჰაერო მიფრქვევის მეთოდით.
დაფარვის თანმიმდევრობა	დასაგრუნტი, ან შუალედური ფენა: SamtGrund ან Samtex 3 გახსნილი მაქსიმუმ 10% წყალში. დამასრულებელი ფენა: Samtex 3 გახსნილი მაქსიმუმ 3% წყალში.
ხარჯი	დაახლოებით 120-140 მლ/მ ² -ზე ერთ ფენაზე გლუვი ზედაპირისთვის. ფაქტურული ზედაპირის შემთხვევაში მოსალოდნელია ხარჯის ზრდა. ზუსტი ხარჯის გასაგებად საჭიროა არსებულ ზედაპირზე საცდელი დატანა.
გამოყენების პირობები	მინიმალური ტემპერატურა გამოყენებისა და შრობის პროცესში: ჰაერისა და ზედაპირის მინიმალური ტემპერატურა უნდა იყოს +5 C.
შრობის დრო	20° C ტემპერატურისა და 65%-იანი ჰაერის ტენიანობის პირობებში ზედაპირი შემდგომი სამუშაოებისათვის მზადაა 4-6 საათში. სრულად ზედაპირი მშრალია და მზადაა დატვირთვისთვის 3 დღეში. ჰაერის დაბალი ტემპერატურისა და მაღალი ტენიანობის პირობებში ეს ვადები მატულობს.
ხელსაწყოები	სამღებრო ფუნჯი, სამღებრო გორგოლაჭი, უჰაერო მიფრქვევა.
ხელსაწყოების წმენდა	გამოყენების შემდგომ გაირეცხოს წყლით.
შენიშვნა	შემართებული ხაზების წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად საღებავი უნდა წაესვას მთელ ზედაპირზე ერთი მოსმით - „სველი-სველზე“ პრინციპით. კოლერების შედეგად შესაძლებელია უმნიშვნელო გადახრები საწყისი ტექნიკური მონაცემებიდან.

მიითითებები

უსაფრთხოების ნორმები	შეინახეთ ბაკშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას! მუშაობის პროცესში იზრუნეთ მუდმივ განიავებაზე. თვალებში მოხვედრის შემთხვევაში სასწრაფოდ გამოიბანეთ წყლით. საფრქვევით შეღებვის შემთხვევაში არ შეისუნთქოთ წარმოქმნილი „ღრუბელი“. ნუ დაუშვებთ პროდუქტის გამდინარე წყლებში მოხვედრას. დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ უსაფრთხოების ფურცელი.
უტილიზაცია	მეორადი გადამუშავებისათვის ჩააბარეთ მხოლოდ ცარიელი შეფუთვა. საღებავის გამხმარი ნაშთი შესაძლებელია უტილიზებული იქნას როგორც გამხმარი საღებავი ან სამშენებლო ნაგავი.
VOC (აქროლადი ორგანული შენაერთების ზღვრული კონცენტრაცია ევროკავშირის სტანდარტის შესაბამისად)	პროდუქტის კატეგორია (A/c): 30 გ/ლ (2010). ეს პროდუქტი შეიცავს მაქსიმუმ 1 გ/ლ აქროლად ორგანულ ნივთიერებებს (VOC).
შემადგენლობა	ხელოვნური ფისის დისპერია, ჰიგმენტები, მინერალური შემავსებლები, წყალი, ადიტივები, კონსერვანტები.
ტექნიკური კონსულტაცია	მოცემული ტექნიკური ინფორმაციის ფარგლებში შეუძლებელია მოცემული იქნას რჩევები - პრაქტიკაში არსებული ყველა ზედაპირის და მათი დამუშავების შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუკი დასამუშავებელი ზედაპირი არ არის შესული ამ ინფორმაციაში, კონსულტაციისათვის მიმართეთ კაპაროლის ოფისს, ან ადგილს, სადაც მოხდა პროდუქტის შეძენა. კომპანია კაპაროლი სიამოვნებით გაგიწევთ კონსულტაციას კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით. შპს კაპაროლ ჯორჯია აღ. ქართველიშვილის ქ. N8, 0198 თბილისი საქართველო office@caparol.ge www.caparol.ge