

Samtex 7

ლათექსური საღებავი, მაღალ დატვირთვებს
დაქვემდებარებული - ინტერიერის ზედაპირებისათვის.



პროდუქტის აღწერა

გამოყენების სფეროები

ზედაპირის სტრუქტურის შემანარჩუნებელი საღებავი, გლუვი, მქრქალი, ელვგანტური დაფარვების შესაქმნელად, შენობებს შიგნით. მაღალი მედეგობის გამო განსაკუთრებით გამოსადეგია დიდი დატვირთვების მქონე ზედაპირებისათვის. საღებავის თხელი ფენა აბრეშუმისებრი-მქრქალი ეფექტით ხაზს უსვამს მასალის სტრუქტურას და ჩინებულია სტრუქტურული, რელიეფური, ტვიფრული და შუშა-შპალერების დასაფარად. საღებავი მავნე ემისიებისა და გამხსნელების გარეშე. ჯანმრთელობისათვის მავნე ნივთიერებები არ გამოიყოფა არც დამუშავების და არც გაშრობის პროცესში.

თვისებები

- წყალდისპერსიული, ეკოლოგიური, მინიმალური არომატით
- გამხსნელებისა და მავნე გამონაყოფებისაგან თავისუფალი (E.L.F.)
- სითეთრის მაღალი ხარისხი
- კარგი დაფარვისუნარიანობა
- ორთქლგამტარი
- დიფუზიური
- სადებიზფექციო და საყოფაცხოვრებო საშუალებების მიმართ მედეგი

მასალის შემკვრელი

ხელოვნური ფისის დისპერსია

შეფუთვა

- ბაზა 1 (თეთრი): 2,5 ლ, 5 ლ, 10 ლ, 15 ლ;
- ბაზა 2 (გამჭვირვალე): 1,25 ლ, 2,5 ლ, 5 ლ, 10 ლ;
- ბაზა 3 (კოლერების შემდეგ): 1,25 ლ, 2,5 ლ, 5 ლ, 10 ლ.

ფერი

- ბაზა 1 (თეთრი): შესაძლებელია შეფერადების (კოლირების) გარეშე გამოყენება.
- ბაზები 2 და 3 (გამჭვირვალე): გამოიყენება მხოლოდ შეფერადების შემდეგ.

Samtex 7 კოლირდება მანქანური მეთოდით ColorExpress-ის სისტემის CaparolColor, Caparol 3D, NCS, Panorama, RAL და ფერთა სხვა კოლექციების ყველა ტონებში. ინტენსიურ და სუფთა ტონებს, მაგალითად: ყვითელი, ნარინჯისფერი, წითელი და ა.შ., გააჩნია ნაკლები დაფარვისუნარიანობა. რეკომენდებულია შუალედური ფენის დატანა შესაბამის პასტელურ ტონში, პიგმენტირებული თეთრი საღებავის ბაზაზე (ბაზა 1). შესაძლებელია საჭირო გახდეს განმეორებითი, დამასრულებელი ფენის დატანა.

სიპრიალის ხარისხი

აბრეშუმისებრი-მქრქალი (ნახევრად პრილა)

შენახვის პირობები

შეინახეთ გრილ ადგილას, დაიცავით ყინვისგან.



ტექნიკური ინფორმაცია D010R NOE

ტექნიკური პარამეტრები	■ რეცხვამედეგობა: კლასი 2, DIN EN 13 300-ის თანახმად ■ კონტრასტი (დაფარვისუნარიანობა): კლასი 2,6მ2/ლ ან 160 მლ/მ2 ■ ნაწილაკების მაქსიმალური (grit) ზომა: თხელი (<100 მკმ) ■ სიმკვრივე: დაახლოებით 1.4 გ/სმ3
შენიშვნა	კოლერების შედეგად შესაძლებელია უმნიშვნელო ცვლილებები საწყის ტექნიკურ მონაცემებთან.

გამოყენება

შესაფერისი ზედაპირები	ზედაპირი უნდა იყოს მშრალი, სუფთა და ადჰეზიის დამაბრკოლებელი ნივთიერებებისგან თავისუფალი.
ზედაპირის მომზადება	PII და PIII-ის ჯგუფის ცემენტის ხსნარის ბათქაშები მყარი, კარგად შემწოვი ბათქაშები შეღებულ წინასწარი დამუშავების გარეშე. ფოროვანი, შემწოვი და ქვიშანაყარი ბათქაშები დაგრუნტეთ OptiGrund -ით ან Capa-Sol LF-ით. PIV ჯგუფის ცემენტის ხსნარების თაბაშირი და მზა ბათქაშები დაგრუნტეთ Caparol-Haftgrund-ით, ან SamtGrund - ით. თაბაშირის ბათქაშები არათანაბარი ზედაპირით გამოიფეთ, განმინდეთ მტვრისგან და დაგრუნტეთ Caparol -Tiefgr-und TB-ით. სამშენებლო თაბაშირის ფილები შემწოვი ფილები დაგრუნტეთ აკრილური ჰიდროფოლით - OptiGrund ან ღრმა გრუნტით - Caparol Tiefgrund TB. მკვრივი და გლუვი ზედაპირის ფილები დაგრუნტეთ ადჰეზიური გრუნტით - Caparol Haftgrund, ან SamtGrund თაბაშირ-მეყაოს ფილები ფიტიხი გაშლიფეთ. გაშლიფული ადგილები გაამყარეთ Caparol Tiefgrund TB-ით. დაგრუნტეთ Caparol Haftgrund-ით, Caparol EinlassGrund-ით, OptiGrund -ით, ან CapaSol LF-ით. ფილები, რომლებიც შეიცავს წყალში ხსნად, შემაფერადებელ ნივთიერებებს, დაგრუნტეთ AquaSperrgrund-ით. ბეტონი მოაცილეთ ცარცვადი, ქვიშიანი და ფხვნადი ნივთიერებები. ფოროვანი ბეტონი დაგრუნტეთ Capaplex-ით, გაზავებული წყალთან 1:3 პროპორციით. აგურის და სილიკატური აგურის წყობა შეღებულ წინასწარი მომზადების გარეშე. ზედაპირები კარგი მზიდი თვისებებით მქრქალი, სუსტად შემწოვი ზედაპირები შეღებულ დაუმუშავებლად. პრიალა და ლაქით დაფარული ზედაპირები გაშლიფეთ და დაფარეთ Caparol Haftgrund-ით, ან SamtGrund -ით. ფოროვანი, ფხვნადი, ან ნესტის შემწოვი ზედაპირები დაგრუნტეთ Caparol OptiGrund ან Capasol LF.-ით. ზედაპირები ცუდი მზიდი თვისებებით ლაქის, ემალის, დისპერსიული საღებავების და ხელოვნური ფისის ბათქაშების დანაფარები აუცილებლად მოაშორეთ. მინერალური საღებავების გამოუსადეგარი დანაფარები მოაცილეთ მექანიკურად და განმინდეთ მტვრისგან. დაგრუნტეთ Caparol -Tiefgrund TB-ით. დანაფარები წებოვანი საღებავით საფუძვლიანად ჩამორეცხეთ. დაგრუნტეთ Tiefgrund TB-ით. რელიეფური, ბოჭკოვანი, ტვიფრული ქაღალდის შეუღებავი შპალერი შეღებულ წინასწარი მომზადების გარეშე. არამყარად მიმაგრებული შპალერი მთლიანად მოაცილეთ. წებოს და ქაღალდის ნარჩენები მოაშორეთ. დაგრუნტეთ Tiefgrund TB-ით. ობმოდებული და სოკოთი დაზიანებული ზედაპირები ობით და სოკოთი დაზიანებული ადგილები განმინდეთ წყლით, მექანიკური საშუალებებით. ჩამორეცხეთ Capatox-ით, ან FungiGrund-ით, შემდგომ გააშრეთ. საგრუნტავი ფენა დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად დაზიანებულია ზედაპირი. ობისგან/სოკოსგან ძლიერად დაზიანებულ ზედაპირებზე დამასრულებელ ფენად წაუსვით Indeko-W, Malerit-W ან Fungi-tex-W. ნიკოტინის, წყლის, ქვარტლის და ცხიმოვანი ლაქებით დაბინძურებული ზედაპირები ჩამორეცხეთ ცხიმის მოსაშორებელი საშუალებით (მაგალითად: ჭურჭლის სარეცხი საშუალება), შემდგომ კარგად გააშრეთ. გამშრალ ზედაპირზე შემორჩენილი წყლის ლაქები გახეხეთ და განმინდეთ. პირველ ფენად წაუსვით Caparol AquaSperrgrund. ძლიერად დაბინძურებულ ადგილებზე დამასრულებელ ფენად გამოიყენეთ Caparol IsoDeck.

	ხის ზედაპირები წაუსვით წყალდისპერსიული, ეკოლოურად უსაფრთხო Capacryl Acryl-ის, ან Capadur Col-ori-ის ხის საღებავით. მცირე დეფექტები მცირე დეფექტები უნდა იქნას გასწორებული/ამოვსებული ფითხით Akkordspachtel. საჭიროების შემთხვევაში დამატებით დაიგრუნტოს.
დატანის მეთოდები	შესაძლებელია დატანილი იქნას ფუნჯით, სამღებრო გორგოლაჭით ან უჰაერო მიფრქვევით.
დაფარვის სტრუქტურა	დასაგრუნტი, ან შუალედური ფენა: SamtGrund ან Samtex 7 გახსნილი მაქსიმუმ 10% წყალში. დამასრულებელი ფენა: Samtex 7 გახსნილი მაქსიმუმ 3% წყალში.
ხარჯი	ერთ ფენაზე დაახლოებით 130 მლ/მ2-ზე . ფაქტურული ზედაპირის შემთხვევაში მოსალოდნელია ხარჯის ზრდა. ზუსტი ხარჯი განისაზღვრება არსებულ ზედაპირზე საცდელი დატანის მეშვეობით.
გამოყენების პირობები	მინიმალური დასაშვები ტემპერატურა გამოყენებისას: ჰაერისა და ზედაპირის ტემპერატურა არანაკლებ +5 C-სა.
შრობის დრო	20 C ტემპერატურისა და 65%-იანი ჰაერის ტენიანობის პირობებში ზედაპირი შემდგომი სამუშაოებისათვის მზადაა 4-6 საათში. სრულად ზედაპირი მშრალია და მზადაა დატვირთვისთვის 3 დღეში. ჰაერის დაბალი ტემპერატურისა და მაღალი ტენიანობის პირობებში ეს ვადები მატულობს.
ხელსაწყოები	სამღებრო ფუნჯი და გორგოლაჭი, ან უჰაერო მიფრქვევა.
ხელსაწყოების წმენდა	სამუშაოს დასრულებისთანავე, გარეცხეთ წყლით.
შენიშვნა	შემაერთებელი ხაზების წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად საღებავი უნდა წაესვას მთელ ზედაპირზე ერთი მოსმით - „სველი-სველზე“ პრინციპით. კოლერების შედეგად შესაძლებელია უმნიშვნელო გადახრები საწყისი ტექნიკური მონაცემებიდან.
მითითებები	
უსაფრთხოების ნორმები	შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას! მუშაობის პროცესში იზრუნეთ მუდმივ განიავებაზე. თვალებში მოხვედრის შემთხვევაში სასწრაფოდ გამოიბანეთ წყლით. საფრქვევით შეღებვის შემთხვევაში არ შეისუნთქოთ წარმოქმნილი „ღრუბელი“. ნუ დაუშვებთ პროდუქტის გამდინარე წყლებში მოხვედრას. დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ უსაფრთხოების ფურცელი.
უტილიზაცია	მეორადი გადამუშავებისათვის ჩააბარეთ მხოლოდ ცარიელი შეფუთვა. საღებავის გამხმარი ნაშთი შესაძლებელია უტილიზებული იქნას როგორც გამხმარი საღებავი ან სამშენებლო ნაგავი.
VOC (აქროლადი ორგანული შენაერთების ზღვრული კონცენტრაცია ევროკავშირის სტანდარტის შესაბამისად)	პროდუქტის კატეგორია (Kat. A/a): 30 გ/ლ (2010). ეს პროდუქტი შეიცავს მაქსიმუმ 1 გ/ლ აქროლადი ორგანულ ნივთიერებებს (VOC).
შემადგენლობა	აკრილის თანაპოლიმერების დისპერსია, ტიტანის დიოქსიდი, სილიკატები, კალციუმის კორბონატი, წყალი, მიზნობრივი ადიტივები, კონსერვანტები.

ტექნიკური კონსულტაცია

მოცემული ტექნიკური ინფორმაციის ფარგლებში შეუძლებელია მოცემული იქნას რჩევები - პრაქტიკაში არსებული ყველა ზედაპირის და მათი დამუშავების შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუკი დასამუშავებელი ზედაპირი არ არის შესული ამ ინფორმაციაში, კონსულტაციისათვის მიმართეთ კაპაროლის ოფისს, ან ადგილს, სადაც მოხდა პროდუქტის შეძენა. კომპანია კაპაროლი სიამოვნებით გაგიწევთ კონსულტაციას კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით.

შპს კაპაროლ ჯორჯია

ალ. ქართველიშვილის ქ. N8,
0198 თბილისი საქართველო
office@caparol.ge
www.caparol.ge

