

DisboFLOOR 475 OS 2K-EP-Deckversiegelung



პიგმენტირებული, ეპოქსიდური ფისის - დამცავი საღებავი.
გამოიყენება Disbon-ის ავტოფარეხების სისტემებში - OS 8.

პროდუქტის აღწერა

გამოყენების სფეროები	დამცავი საბოლოო დანაფარი/საღებავი, Disbon-ის ავტოფარეხების სისტემებში (OS 8) გამოსაყენებლად.
თვისებები	■ პრაქტიკულად არომატის გარეშე ■ სისველის მიმართ ხანგრძლივი მედეგობა ■ ქიმიური ნივთიერებების მიმართ კარგი მედეგობა ■ ყინვამედეგი ■ ავმაყოფილებს DIN EN 1504-2 და DIN 18026 მოთხოვნებს: ბეტონის ზედაპირის დაცვის სისტემები.
მასალის შემკვრელი	2 კომპონენტიანი ეპოქსიდური ფისი, სრულიად მყარი - გერმანული სამშენებლო ქიმიის მიხედვით.
შეფუთვის ზომები	30 კგ.
ფერი	ნაცრისფერი: RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 7023 (Betongrau), RAL 7030 (Steingrau), RAL 7032 (Kieselgrau), RAL 7035 (Lichtgrau), RAL 7037 (Staubgrau), RAL 7038 (Achatgrau), RAL 7040 (Fenstergrau), RAL 7042 (Verkehrsgrau A), RAL 7043 (Verkehrsgrau B) ინდივიდუალური ფერები შეკვეთით.
სიპრიალის ხარისხი	პრილა
შენახვის პირობები	შენახვით გრილ ადგილას, მოარიდეთ ყინვას. ორიგინალ/დახურულ შეფუთვაში შენახული პროდუქტის ვარგისიანობის ვადა სულ მცირე 1 წელია. დაბალი ტემპერატურის შემთხვევაში, გამოყენებამდე მასალა შეინახეთ დაახლ. 20°C ტემპერატურაზე.
ტექნიკური პარამეტრები	■ სიმჭიდროვე: დაახლ. 1,55 გ/სმ³ ■ მშრალი ფენის სისქე: 66 μm/100 გ/მ² ■ გაცვეთის მაჩვენებელი ტაბერის მიხედვით (CS 10/1000 U/1000 g): 42 მგ/30 სმ² ■ სიმყარე-შორის მიხედვით (A/D): დაახლ. D 77 ■ სიბლანტე: დაახლ. 1.400 mPas ■ დაჭიმვის სიმტკიცე: დაახლ. 50 N/მმ²

გამოყენება

	იხილეთ Disbon-ის ავტოფარეხის სისტემების - OS 8 - საინფორმაციო ფურცელი.
	ყურადღება: არ არის რეკომენდებული DisboFLOOR 475 OS -ის და პროდუქტების: DisboXID 464 ან DisboXID 421-ის ერთ ობიექტზე, ერთდროული გამოყენება. შედეგად, შესაძლოა ზედაპირზე წარმოიქმნას დეფექტები. ეს არ ეხება ძველ დანაფარებს (დატანიდან უნდა იყოს გასული - 28 დღეზე მეტი).
შერევის კოეფიციენტი	კომპონენტი A : კომპონენტი B = 82 : 18 წონა-წილი



ტექნიკური ინფორმაცია N. 475 OS

გამოყენების დრო	გამოყენების დრო		
	10° C - ტემპერატურის პირობებში	20° C - ტემპერატურის პირობებში	30° C - ტემპერატურის პირობებში
	დაახლ. 50 წუთი	დაახლ. 30 წუთი	დაახლ. 15 წუთი
გამოყენების პირობები	გამამყარებელი/დამაჩქარებელი მასალის დამატებისას, გამოყენების დრო იკლებს.		
	მასალის, ცირკულირებადი ჰაერის და ზედაპირის ტემპერატურა: მინიმალური - 10 ° C, მაქსიმალური - 30 ° C. ჰაერის ტენიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 80%-ს. ზედაპირის ტემპერატურა არანაკლებ 3 ° C-ით უნდა აღემატებოდეს ნამის წერტილის ტემპერატურას.		
სამუშაო პროცესებს შორის ლოდინის პერიოდი	სამუშაო პროცესებს შორის ინტერვალის დასაშვები დრო		
	10° C - ტემპერატურის პირობებში	20° C - ტემპერატურის პირობებში	30° C - ტემპერატურის პირობებში
	დაახლ. 45 საათი	დაახლ. 14 საათი	დაახლ. 10 საათი
შრობის დრო	სამუშაოებს შორის ინტერვალის დრო, 1 ან 2 (0,5 ლიტრიანი კონტეინერი) DisboADD 903-ის - 30კგ. კონტეინერში დამატების შემთხვევაში.		
	10° C - ტემპერატურის პირობებში	20° C - ტემპერატურის პირობებში	30° C - ტემპერატურის პირობებში
	დაახლ. 22/14 საათი	დაახლ. 6/4 საათი	არ არის რეკომენდირებული
შრობის დრო	შრობის დრო, მექანიკური და ქიმიური დატვირთვებისადმი სრულ მედეგობამდე		
	10° C - ტემპერატურის პირობებში	20° C - ტემპერატურის პირობებში	30° C - ტემპერატურის პირობებში
	დაახლ. 10 დღე	დაახლ. 7 დღე	დაახლ. 5 დღე
DisboADD 903-ის დამატების შემთხვევაში, გამყარების პროცესი ჩქარდება.			

მითითებები

სერთიფიკატები	აქტუალური სერთიფიკატები ხელმისაწვდომია მოთხოვნის შემთხვევაში.		
	ულტრაიისფერი გამოსხივების და ამინდის ზემოქმედებისას, შესაძლებელია ფერის და ფაქტურის ცვლილება. ასევე ორგანულმა საღებავებმა (მაგალითად: ყავა, წითელი ღვინო და ფოთლები) , ან ქიმიურმა ნივთიერებებმა (მაგალითად: სადებინფექციო საშუალებები, მჟავები და ა.შ) შესაძლოა გამოიწვიოს ფერის ცვლილება. ეს არ ახდენს გავლენას მასალის ეფექტურობასა და ექსპლუატაციის თვისებებზე.		
	შეფერადებული საღებავით დიდი ზედაპირების შეღებვისას, ყოველთვის გამოიყენეთ ერთი ჩარჯის ნომერით წარმოებული შეფუთვა.		
უსაფრთხო მოხმარების წესები	პროდუქტი განკუთვნილია მხოლოდ სამრეწველო და პროფესიული მოხმარებისთვის.		
	კომპონენტი A (ძირითადი მასა): იწვევს კანის გაღიზიანებას. შესაძლოა გამოიწვიოს ალერგიული რეაქციები. იწვევს სერიოზულ თვალის დაზიანებას - ატარეთ დამცავი სათვალე. მომწამვლელია წყლის ორგანიზმებისთვის, ხანგრძლივი ზემოქმედებით. მოარიდეთ თვალებთან კონტაქტს, კანზე ან ტანსაცმელზე მოხვედრას. გამოყენების შემდეგ საფუძვლიანად დაიბანეთ კანი. არ დაუშვათ გარემოში და ნიადაგში მოხვედრა. ატარეთ დამცავი ხელთათმანები და სათვალე. თვალების ხანგრძლივი გაღიზიანების შემთხვევაში: მიმართეთ ექიმს. სამუშაო ტანსაცმელი გაიხადეთ და გარეცხეთ შემდეგ გამოყენებამდე. შეიცავს: ბის-პროპანი, ბისფენოლ-F ეპოქსიდური ფისი MG <700, კეშიუ, თხილის ნაჭუჭი, პოლიმერი ეპიქლოროჰიდრინთან ერთად, ოქსირანი, მონოწარმოებულები. საფრთხე! მიფრქვევისას შეიძლება წარმოქმნას სასუნთქი გზებისთვის საშიში აირები. არ შეისუნთქოთ წარმოქმნილი ორთქლი/აირები.		
	კომპონენტი B (გასამყარებელი მასა): საზიანოა ჯანმრთელობისთვის გადაყლაპვის და შესუნთქვის შემთხვევაში. იწვევს კანის გაღიზიანებას. იწვევს თვალის სერიოზულ გაღიზიანებას. შესაძლოა გამოიწვიოს კანის ალერგიული რეაქცია. აღიზიანებს სასუნთქ გზებს. მომწამვლელია წყლის ორგანიზმებისთვის, ხანგრძლივი ზემოქმედებით. მოარიდეთ თვალებთან კონტაქტს, კანზე ან ტანსაცმელზე მოხვედრას. ატარეთ დამცავი ხელთათმანები / დამცავი ტანსაცმელი / დამცავი სათვალეები / სახის დაცვა. კანთან ან თმასთან კონტაქტისას: დაუყოვნებლივ გაიხადეთ სამუშაო ტანსაცმელი და საფუძვლიანად ჩამოიბანეთ კანი (თმა). შესუნთქვის შემთხვევაში: გაიყვანეთ დაზარალებული სუფთა ჰაერზე, იზრუნეთ შეუფერხებელ სუნთქვაზე, სასწრაფოდ მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას. თვალებთან კონტაქტის შემთხვევაში: რამოდენიმე წუთის მანძილზე გამოიბანეთ წყლით, კონტაქტური ლინზები გამოიღეთ, განაგრძეთ დაბანა, სასწრაფოდ მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას. შეიცავს: ბენზილალკოჰოლი, 3-ამინომეთილ-3,5,5-ტრიმეთილციკლოჰექსილამინი, მ-ფენილენბისი (მეთილამინი).		
უტილიზაცია	მეორადი გადამუშავებისათვის ჩააბარეთ მხოლოდ ცარიელი შეფუთვები (მასალის ნარჩენების გარეშე). გამაგრებული მასალის ნარჩენების უტილიზაცია უნდა მოხდეს ადგილობრივი ნორმების გათვალისწინებით.		

ტექნიკური ინფორმაცია N. 475 OS

აქროლადი ორგანული
შენაერთების ზღვრული
კონცენტრაცია ევროკავშირის
სტანდარტის შესაბამისად
(VOC)

პროდუქტის კოდი

დამატებითი ინფორმაცია

CE-მარკირება

პროდუქტის კატეგორია (Kat. A/j): 500 გ/ლ. (2010), ეს პროდუქტი შეიცავს არაუმეტეს 140 გ/ლ აქროლად ორგანულ ნივთიერებებს (VOC).

Giscode: RE30

იხილეთ პროდუქტის უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცლები.

	
1119	
Disbon GmbH Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt	
19	
DIS-475-015669 EN 1504-2:2004 ზედაპირის დამცავი საშუალება - საფარი EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f და ZA.1g	
Disbon PHS-System OS 8	
ხაზოვანი შეკუმშვა	≤ 0,3 %
კომპრესიული ძალა	კლასი I
აბრაზიული წინააღმდეგობა	მასის დაკარგვა < 3000 მგ
CO2-გამტარიანობა	SD > 50 მ
ორთქლდიფუზიურობა	კლასი III
კაპილარული წყლის შთანთქმა და წყლის გამტარიანობა	w < 0,1 კგ/მ² x h0,5
ტემპერატურის ცვლილებისადმი მედეგობა	≥ 2,0 (1,5) N/მმ²
ძლიერი ქიმიური შეტევის მიმართ წინააღმდეგობა	სიხისტის დაკარგვა < 50%
ბზარების დაფარვის უნარი	NPD
დარტყმისადმი მედეგობა	კლასი I
ადჰეზიის უნარის შეფასება	≥ 2,0 (1,5) N/მმ²
აალების კოეფიციენტი	კლასი Efl
მოჭიდება	კლასი III

EN 1504-2
EN 1504-2 „პროდუქტები და სისტემები ბეტონის კონსტრუქციების დაცვისა და შეკეთებისთვის -
ნაწილი 2: ბეტონის ზედაპირის დაცვის სისტემები“ განსაზღვრავს მოთხოვნებს ზედაპირის დაცვის
მეთოდების მიმართ. პროდუქტები, რომლებიც შეესაბამება ზემოაღნიშნულ სტანდარტს, უნდა იყოს
მონიშნული CE მარკირებით.

	
Disbon GmbH Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt	
19 DIS-475-015669 EN 13813:2002	
სინთეზური ფისოვანი საფარი ინტერიერში გამოსაყენებლად EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4	
აალების კოეფიციენტი	Efl
კოროზიული ნივთიერებების გამოყოფა	SR
ცვეთამდეგობა	≤ AR1
გაჭიმვის ადჰეზიური ძალა	≥ B1,5
დარტყმის მიმართ მედეგობა	≥ IR4

EN 13813
DIN EN 13813 "Screed Mortars, screed compounds and screeds - Screed mortars and screed compounds - თვისებები და მოთხოვნები" (2003 წლის იანვარი) - განსაზღვრავს მოთხოვნებს ხსნაროვანი დანაფარების მიმართ, რომლებიც გამოიყენება ინტერიერის იატაკის კონსტრუქციებისთვის. სინთეზური ფისოვანი საფარები და გამჟღენთები, ასევე უნდა შეესაბამებოდეს ამ სტანდარტებს. პროდუქტები, რომლებიც შეესაბამება ზემოაღნიშნულ სტანდარტს, უნდა იყოს მონიშნული CE მარკირებით.

ტექნიკური კონსულტაცია

მოცემული ტექნიკური ინფორმაციის ფარგლებში შეუძლებელია მოცემული იქნას რჩევა პრაქტიკაში არსებული ყველა ზედაპირის და მათი დამუშავების შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუკი დასამუშავებელი ზედაპირი არ არის შესული ამ ინფორმაციაში, კონსულტაციისათვის მიმართეთ "კაპაროლის" ოფისს, ან ადგილს, სადაც მოხდა პროდუქტის შეძენა. კომპანია "კაპაროლი" სიამოვნებით გაგიწევთ კონსულტაციას კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით.

შპს კაპაროლ ჯორჯია
აღ. ქართველიშვილის ქ. N8,
0198 თბილისი საქართველო
office@caparol.ge
www.caparol.ge