

SILIKON FASSADENFARBE

სილიკონის ფასადის საღებავი

ბათქაშზე, აგურსა და ბეტონზე

ატმოსფერული მოვლენებისადმი მედეგი, სილაცხანით გაძლიერებული წყალ-დისპერსიული საღებავი მაღალი ფარვით ფასადური სამუშაოებისთვის. ახასიათებს დაბალი წყალგამტარიანობა, მაღალი ელასტიურობა, ძალიან მაღალი დიფუზიური შესაძლებლობით (DIN EN 1062), განსაკუთრებულად გრძელვადიანი, მარტივად დასატანი და ეკოლოგიური.



პროდუქტის აღწერა

შეფუთვა:

ბაზა 1: 2,5; 5; 10; 15 ლ
ბაზა 3: 2,35; 4,7; 9,4; 14,1 ლ (შეფერადების შემდეგ 2,5; 5; 10,0; 15 ლ)

პროდუქტის უპირატესობები:

სწორი არჩევანი:
- საუკეთესო დაცვა ატმოსფერული ზემოქმედებისაგან
- მარტივი დამუშავება

თვისებები:

- ნალექების მიმართ მედეგი
- წყალხსნადი და გარემოსათვის უვნებელი
- მარტივი დამუშავება
- წვიმისაგან კარგი დაცვა
- მაღალი დიფუზიურობა, კლასი V1
DIN EN 1062 სტანდარტის მიხედვით

შესაფერისი ზედაპირები:

მინერალური ზედაპირები
- კირ-ცემენტის ბათქაშები
- კირქვის ქვა
- აგური / ბეტონი
ძველი მზიდუნარიანი დანაფარები
- მქრქალი დისპერსიული საღებავები და მქრქალი დისპერსიული ბათქაშები

ფერი / შეფერადება:

ბაზა 1: თეთრი,
ბაზა 3: გამჭვირვალე

ბაზა 1 შეიძლება იქნას გამოყენებული, როგორც თეთრი, ან ღია ფერთა მრავალსახეობით, ხელით ან მექანიკურად შეფერილი. მექანიკური შეფერვა Alpina ColorMix-ის, ან ხელით Alpina Kolorant-ის ან Alpina Tint-ის საშუალებით. მუქი შეფერილობისათვის გამოიყენეთ ბაზა 3, შეფერილი Alpina ColorMix-ის საშუალებით.

სიპრიალის ხარისხი:

მქრქალი

ხელსაწყოები / ტემპერატურა:

კარგად ამოურიეთ საღებავი. შეასრულეთ დაფარვა ფუნჯით, გორგოლაჭით ან შემფრქვევით. გამოიყენეთ არანაკლებ 5°C ტემპერატურის (ჰაერი და ზედაპირი) პირობებში. გამოყენების შემდეგ იარაღები გარეცხეთ წყლითა და საპნით.

შრობის დრო / გამოყენების პირობები:

+20°C ტემპერატურისა და 65% ჰაერის ტენიანობის პირობებში ზედაპირები მშრალია 4-6 საათის შემდეგ, 12 საათის შემდეგ შეიძლება ხელმეორედ შეღებვა. უფრო დაბალი ტემპერატურისა და ჰაერის მაღალი ტენიანობის შემთხვევაში ეს დრო იზრდება.

ხარჯი:

10 ლ ყოფნის დაახლ. 70 მ² (დაახლ. 150 მლ/მ²)
თითო ფენაზე გლუვ, ნორმალურად შემწოვ ზედაპირზე. უხეშ ზედაპირებზე ხარჯი შესაბამისად მეტია. ზუსტი ხარჯი დგინდება საცდელი დატანის მეშვეობით.

დაფარვის სტრუქტურა / გაზავება:

საგრუნტი დანაფარი:

Alpina Grundierung ან Alpina Grundierung Konzentrat. შუალედური ფენა:

Alpina Silikon Fassadenfarbe, გაზავებული მაქს. 10% წყლით.

საბოლოო ფენა:

გაუზავებელი Alpina Silikon Fassadenfarbe, ან საჭიროების შემთხვევაში, მაქს. 5% წყლით გაზავებული.

შემადგენლობა:

ხელოვნური ფისის დისპერსია, პიგმენტები, სილაცხანური და სხვა დანამატები, წყალი, ადიტივები. ევროპული ნორმების მიხედვით, ამგვარ ნაწარმში აქროლადი ორგანული ნაერთების (VOC) ზღვრული დასაშვები კონცენტრაცია (კატ. A/a) არ უნდა აღემატებოდეს 40 გ/ლ. ეს ნაწარმი შეიცავს < 10 გ/ლ VOC-ს.

SILIKON FASSADENFARBE

ზედაპირის მომზადება

ზედაპირის მომზადება:

წყლის ჭავლების საშუალებით ან მშრალი მექანიკური წესით დანაფარის საწინააღმდეგო მიმართულებით მთლიანად მოაცილეთ ატკეცილი ფრაგმენტები, ჭუჭყის ნალექი და ობი. განმენდის შემდეგ ზედაპირი უნდა იყოს მყარი, სუფთა, მზიდუნარიანი და ანტიადჰეზიური ნივთიერებებისგან თავისუფალი.

კირ-ცემენტის ბათქაშები:

ახალი ბათქაში არ დაამუშავოთ 4 კვირის განმავლობაში. მყარ, ნორმალურად შემწვო ბათქაშებზე შეასრულეთ დაფარვა დამუშავების გარეშე. უხეშ ფოროვან, შემწვო, ოდნავ ქვიშიან ბათქაშებზე დაგრუნტვა ტარდება მასალით: **Alpina Grundierung ან Alpina Grundierung Konzentrat**. ძლიერ ქვიშიანი ცარცვადი ბათქაშები დაიგრუნტოს ორჯერ, „სველი-სველზე“ მეთოდით.

ბეტონი:

ბეტონის დაბინძურებული ან ცარცვადი ზედაპირები უნდა გასუფთავდეს მექანიკურად, ან წყლის ჭავლის გამოყენებით, შესაბამისი ნორმების დაცვით. სუსტად შემწვო, ანუ გლუვ ზედაპირებზე შეასრულეთ დაგრუნტვა წყალთან გაზავებული მასალით **Alpina Die Langlebige für Aussen**, ჩვეულებრივ ან ძლიერ შემწვო ზედაპირებზე დაგრუნტვა ტარდება მასალებით **Alpina Grundierung**, ან **Alpina Grundierung Konzentrat**.

აგურის წყობა:

შემდგომ დამუშავებას ექვემდებარება მხოლოდ ყინვაგამძლე აგური ან კლინკერის აგური, რომელიც არ შეიცავს სხვა მინარევებს. აგურებს შორის არ უნდა იყოს ბზარები და მარილის ნალექი. დაგრუნტეთ წყლით გაზავებული **Alpina Silikon FassadenFarbe** -ით.

დისპერსიული ბათქაშებით ან დიპერსიული საღებავებით დაფარული მზიდი ზედაპირები:

გახეხეთ პრიალა ზედაპირები და ლაქის დანაფარები. ჭუჭყიანი, ცარცვადი ძველი დანაფარები გაასუფთავეთ წყლის ჭავლით. დაიგრუნტოს **Alpina Silikon Fassadenfarbe**-ით მაქს. 5% წყლით გაზავებული, ან **Alpina Grundierung** ან **Alpina Grundierung Konzentrat**-ით.

ზედაპირები არამზიდი დანაფარებით:

მთლიანად მოიხსნას ზედაპირი შესაფერისი საშუალებით, მაგალითად მექანიკური საშუალებებით, ჯაგრისით, ანწყლის მაღალი წნევის ჭავლით. სველი წესით წმენდისას შემდგომ დამუშავებამდე კარგად გააშრეთ ზედაპირი. დაგრუნტვა ხორციელდება შემდეგი მასალებით: **Alpina Grundierung** ან **Alpina Grundierung Konzentrat**.

მარილის ნალექის მქონე ზედაპირები:

მარილებიანი ადგილები მოწმინდეთ ჯაგრისის საშუალებით, მშრალი წესით. საგრუნტო დანაფარი შეასრულეთ გამხსნელის შემცველი სპეციალური საგრუნტავით. ასეთი ზედაპირების შემთხვევაში არსებობს მარილების გამოტანის განმეორებითი შანსი, ამიტომ, დანაფარის ხანგრძლივი სიმტკიცის გარანტიას ჩვენ ვერ ვიძლევი.

ზედაპირები მცირე დეფექტებით:

მცირე დეფექტები (3 მმ-მდე) გასწორებულ/ამოვსებული იქნას **Alpina Expert Feinspachtel**-ით. უფრო დიდი დეფექტები დამუშავდეს სარემონტო დუღაბით. დაგრუნტეთ შეკეთებული ადგილები **Alpina Grundierung** ან **Alpina Grundierung Konzentrat**-ით.

SILIKON FASSADENFARBE

დამატებითი ინფორმაცია

გთხოვთ გაითვალისწინოთ:

შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას. მუშაობისას იზრუნეთ სამუშაო სივრცის საფუძვლიან განთავსებაზე. არ ჭამოთ, არ დალიოთ და არ მოწიოთ ამ პროდუქტით მუშაობისას.

თვალში ან კანზე მოხვედრისას დაუყოვნებლივ მოიბანეთ წყლით. არ დაუშვათ საღებავის მოხვედრა კანალიზაციაში, წყალსატევებსა და ნიადაგში. შეფრქვევით დამუშავებისას არ შეისუნთქოთ წარმოქმნილი ღრუბელი. გამოყენების შემდეგ ხელსაწყოები გაირეცხოს წყლით.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მჭიდროდ დახურულ შეფუთვაში, გრილ, ყინვისაგან დაცულ ადგილას. ორიგინალურ შეფუთვაში პროდუქტი ვარგისია 24 თვის განმავლობაში.

უტილიზაცია:

საღებავის ნარჩენი თხევადი მასა შესაძლებელია უტილიზირებულ იქნას ძველი საღებავების მიმღებ პუნქტში, გამხმარი ნარჩენი კი - როგორც საყოფაცხოვრებო ან სამშენებლო ნაგავი.

ტექნიკური ინფორმაცია № 001_D, 2018 წლის თებერვლის მდგომარეობით

ეს ტექნიკური ინფორმაცია შედგენილია ტექნიკის უახლესი დონისა და ჩვენი გამოცდილების საფუძველზე. ზედაპირებისა და ობიექტური პირობების მრავალფეროვნების გათვალისწინებით, მყიდველი/ მომხმარებელი ვალდებულია, ჩვენი მასალები მიზანშეწონილი დანიშნულების მხრივ შესაბამისი ობიექტის პირობებში შეამოწმოს. ხელახალი გამოცემის შემთხვევაში ეს დოკუმენტი კარგავს ძალას.