



ლაქი პარკეტისა და ხის იატაკებისთვის - წყლის ბაზაზე

წყალდისპერსიული აკრილის ლაქი

აკრილის ლაქი, პარკეტის და ხის სხვა ზედაპირებზე - გამჭვირვალე და მდგრადი ზედაპირების შესაქმნელად. შიდა სამუშაოებისთვის.



გამჭვირვალე

პროდუქტის აღწერა

შეფუთვის ზომები:

0,9 ლ, 2,5ლ; 10ლ;

სიპრაილის ხარისხი:

პრილა და აბრეშუმისებრი მქრქალი

დანიშნულება:

სპეციალური გამჭვირვალე ლაქი, აკრილის საფუძველზე. პარკეტის, ხის იატაკების, ავეჯის და სხვა ხის დამცავი ზედაპირების შესაქმნელად. შიდა სამუშაოებისთვის. ადვილად ირეცხება და ინჰინდება. ჯანმრთელი კლიმატის შესაქმნელად.

ხელსაწყოები:

დაიტანეთ აკრილის ლაქებისთვის და ემალებისთვის განკუთვნილი ფუნჯით ან გორგოლაჭით. გამოყენების შემდეგ ხელსაწყოები განმინდეთ წყლით და საპნით.

თვისებები:

- ქმნის გლუვ, ცვეთამდე და მყარ ზედაპირს.
- უზრუნველყოფს ზედაპირის სიმყარეს და დარტყმა მდევობას.
- ადვილად ინჰინდება საპნისა და საყოფაცხოვრებო საშუალებებით.
- უზრუნველყოფს სტატიკური წყლის და საყოფაცხოვრებო საშუალებების ზეგავლენის მიმართ მდევობას.
- გამოიყენება ასევე როგორც დამასრულებელი ფენა ლაქით და ლაზურით დაფარულ ზედაპირებზე.

დატანის მეთოდები:

გამოყენებამდე საფუძვლიანად ამოურიეთ პროდუქტი! დატანისას მოერიდეთ ძლიერ ორპირს. დაიწყეთ მუშაობა ოთახის შორეული კუთხიდან და იმოძრავეთ ფანჯრებიდან - კარამდე. მყარი და მდევვი ზედაპირის მისაღებად დაინატანეთ 1 ფენა ლაქი, გაშრობის შემდეგ გაშლით წვრილმარცვლოვანი ზუმფარის ქაღალდით, მოაშორეთ მტვერი და დაიტანეთ მეორე ფენა. ახალი იატაკებისთვის რეკომენდირებულია 3 ფენა. პირველი დღეები ზედაპირი მოარიდეთ დატვირთვებს. სრული დატვირთვებისთვის ზედაპირი მზად არის 7 დღეში. ტექნოლოგიური შესვენება ფენებს შორის: 3 საათი.

შესაფერისი ზედაპირები:

ხის იატაკი, პარკეტი, კიბის საფეხურები და სხვა ხის ზედაპირები. კორპის იატაკი, ასევე ლაქით ან ლაზურით დაფარული ზედაპირები. შიდა სამუშაოებისას.

ხარჯი:

დაახლ. 120 მლ/მ² - ერთი ფენა.
ზუსტი ხარჯი განისაზღვრება საცდელი დატანით.
უკვე დანაფარ ზედაპირზე დაიტანეთ სატესტო დანაფარი ადჰეზიის შესამოწმებლად.

ფერის ტონები/კოლირება:

გამჭვირვალე.
პროდუქტი არ კოლირდება.

დაფარვის სტრუქტურა / გაზაფხა:

საგუნტი ფენა:

Alpina პარკეტის ლაქი წყლის ბაზაზე - გაუზავებელი.
საჭიროების შემთხვევაში გააზავეთ არა უმეტეს 10% წყლით.

შუალედური და საბოლოო ფენა:

Alpina პარკეტის ლაქი წყლის ბაზაზე - გაუზავებელი.

შრობის დრო / გამოყენების პირობები:

+20°C ტემპერატურისა და 65% ჰაერის ტენიანობის პირობებში ზედაპირი მზადლია 1-2 საათის შემდეგ (დამოკიდებულია ფენის სისქეზე). ზედაპირის ექსპლუატაცია შესაძლებელია 48 საათის შემდეგ. 3 საათის შემდეგ შეიძლება შემდეგი ფენის დატანა. გამოიყენეთ არანაკლებ 5°C ტემპერატურის პირობებში (ჰაერი და ზედაპირი).

შემადგენლობა:

აკრილის პოლიმერის წყლის დისპერსია, მიზნობრივი დანამატები, წყალი.



ლაქი პარკედისა და ხის იატაკებისთვის - წყლის ბაზაზე

შესაფერისი ზედაპირები და ზედაპირის მომზადება

ზედაპირის მომზადება:

ხის ზედაპირის მოთხოვნად მოაცილეთ ატკეცილი ფრაგმენტები, ჭუჭყის ნალექი, ხავსი და წყალმცენარეები. საჭიროების შემთხვევაში გაშლით. განმეორების შემდეგ ზედაპირი უნდა იყოს მყარი, სუფთა, მზილუნარიანი და ანტიადჰეზიური ნივთიერებებისგან თავისუფალი.

ახალი ხის ზედაპირები:

უხეში ხის ზედაპირები გაიშლით ბოჭკოების მიმართულებით. საფუძვლიანად გაიწმინდოს და გასუფთავდეს გამონადენი ნივთიერებებისგან (მაგ. ხის ფისი). ბასრი დაბოლოებები მოშორდეს. ხის ფისის შემცველი ხე ლაქირების წინ გაუდინეთ სპეციალური უნივერსალური ნიტრო გამსხნელი.

ხის ნესტიანობა:

დაგრუნტვის და შეღების დროს ხის ნესტიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 12%-15% -ს.

არამზიდი დანაფარები:

არამზიდი ლაქების და ემალების დანაფარები სრულად მოაშორეთ ზედაპირს.

ლაქით, ემალით ან ლაზურით დაფარული მზიდი ზედაპირები:

პრიალა და ემალით დაფარული ზედაპირები გაშლით - მჭრქალ მდგომარეობამდე და მოაცილეთ მტვერი. ცარცვალი და დაბინძურებული ძველი დანაფარები განმინდეთ მყარ მერქნამდე. მყარი თხელფენიანი ლაზურის დანაფარები გაშლით, განმინდეთ და წაუსვით **Alpina პარკეტის ლაქი წყლის ბაზაზე** საცდელი ფენა, რათა შემოწმდეს თავსებადობა.

დაუმუშავებელი ძველი ხე:

განაცრისფრებული, გამოფიტული ზედაპირი დაუმუშავდეს ზემოთაღნიშნულ ღრუბრით, ჯანმრთელ, მზილუნარიან მერქნამდე. გაიწმინდოს საფუძვლიანად. დაგრუნტეთ - საჭიროების შემთხვევაში არა უმეტეს 10% წყლით გაზავებული **Alpina პარკეტის ლაქი წყლის ბაზაზე**.

დამატებითი ინფორმაცია

გთხოვთ გაითვალისწინოთ:

შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას. მუშაობისას იზრუნეთ სამუშაო სივრცის საფუძვლიან განთავსებაზე. არ ჭამოთ, არ დალიოთ და არ მოწიოთ ამ პროდუქტით მუშაობისას. თვალში ან კანზე მოხვედრისას დაუყოვნებლივ მოიბანეთ წყლით. არ დაუშვათ საღებავის მოხვედრა კანალიზაციაში, წყალსატევებსა და ნიადაგში. გამოყენების შემდეგ ხელსაწყოები გარეცხეთ წყლით. არ შეისუნთქოთ შეფრქვევისას წარმოქმნილი "ღრუბელი".

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მჭიდროდ დახურულ შეფუთვაში, გრილ, ყინვისაგან დაცულ ადგილას არანაკლებ +5°C და არა უმეტეს +20°C ტემპერატურაზე. ორიგინალურ შეფუთვაში პროდუქტი ვარგისია 24 თვის განმავლობაში.

უტილიზაცია:

საღებავის ნარჩენი თხევადი მასა შესაძლებელია უტილიზირებულ იქნას ძველი საღებავების მიმღებ პუნქტში, გამხმარი ნარჩენი კი - როგორც საყოფაცხოვრებო ან სამშენებლო ნაგავი.

ტექნიკური ინფორმაცია № BY_120_WB 2018 წლის მდგომარეობით

ეს ტექნიკური ინფორმაცია შედგენილია ტექნიკის უახლესი დონისა და ჩვენი გამოცდილების საფუძველზე. ზედაპირებისა და ობიექტური პირობების მრავალფეროვნების გათვალისწინებით, მყიდველი/მომხმარებელი ვალდებულია, ჩვენი მასალები მიზანშეწონილი დანიშნულების მხრივ შესაბამისი ობიექტის პირობებში შეამოწმოს. ხელახალი გამოცემის შემთხვევაში ეს დოკუმენტი კარგავს ძალას.